

CARVER S.r.l.
Via Giovanni XXIII, 36
20090 Rodano (MI) ITALY
Tel. (02) 95.00171 (r.a.)
Fax (02) 95.320.921
internet: www.carver.it



AZIENDA CON SISTEMA DI
GESTIONE PER LA QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 9001:2000 =

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
AMBIENTALE CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 14001:2004 =

TECHNISCHES MERKBLATT

Rev. 00 vom 19.01.2009

AQUANATUR/S (transparente Holzendbeschichtung, seidenmatt) Best. Nr. VE2005

TECHNISCHE DATEN

(bei Raumtemperatur von +23° C und relativer Luftfeuchtigkeit von 65%)

Viskosität	25" F4 ± 10" F8
Spezifisches Gewicht	1.0 ± 0.1
pH	8.0 ± 1.0
Trockenzeit (staubfrei)	30 Min.
Überstreichbar nach / innerhalb	3 / 24 Std.
Durchtrocknung	5 - 10 Tage
Durchschnittlicher Verbrauch pro Anstrich ♦	8 - 12 m ² /l
Reinigung der Geräte	IDROCLEANER
Verdünnungsmittel	ACQUA BLU
Höchstzulässiger Verdünnungssatz	30 %
VOC-Gehalt %	4% ± 1%
Höchster VOC-Gehalt g/l	50 g/l
VOC-Grenzwert (Kat. e Wb Lacke und Holzbeizen für Gebäudedekorationen / innen und außen)	130 g/l

♦ in Bezug auf die Holzsorte, die Schleifmethode und die absorbierte Produktmenge

BESCHREIBUNG

Transparente, wasserbasierende Acryl-Endbeschichtung für die Dekoration und den Schutz von Holzwaren im Innen- und Außenbereich. Schützt die behandelte Oberfläche vor Wasser und Sonnenstrahlung, und verhindert die Entwicklung von Pilzen und Schimmel. AQUANATUR kann mit dem Zusatz unserer konzentrierten Farbpasten AQUAPAST oder unserer Beizen COLORHIT gefärbt werden.

Lieferform: 1-Liter-Blehdose
5-Liter-Blehdose

VERARBEITUNG

Den Untergrund mit Schleifmitteln der Körnung 100÷120 schleifen und dabei darauf achten, daß eventuell vorhandene Wachs-, Öl- oder Lackspuren entfernt werden. Danach den Staub sorgfältig absaugen bzw. abwischen. 1 - 2 Schichten vom einem der Imprägniermittel IDROPROTECT oder COLORHIT mit Pinsel, Lappen oder Spritzpistole auftragen. Als Ersatz, die erste Schicht AQUANATUR 30% verdünnt auftragen. AQUANATUR mit einer Spachtel sorgfältig mischen und, unter Beachtung der vorgeschriebenen Überlackierungszeiten, 2 Schichten mit Pinsel oder durch airless-spraying aufbringen. Um ein besseres Resultat zu erreichen, zwischen den beiden Schichten zwischenschleifen.

HINWEISE

- Bei der Verarbeitung ist eine Temperatur zwischen +15°C und + 35°C mit relativer Luftfeuchtigkeit zwischen 35% und 80% zu empfehlen. Vor dem Auftragen sollte das Produkt dementsprechend akklimatisiert werden.
- Um die Lebensdauer der Beschichtung im Außenbereich zu verlängern, ist es empfehlenswert, AQUANATUR 10% bis 20% COLORHIT in der gewünschten Farbe zuzusetzen.
- Wenn man eine weiße Färbung erzielen will, ist es empfehlenswert, AQUANATUR 5% Farbpaste AQUAPAST oder 10% Beize COLORHIT weiß zuzusetzen.
- Bei harzreichen Holzsorten wird eine Vorbehandlung mit unserem Lösemittel DILUENTE V3a empfohlen.
- Die mit AQUANATUR behandelte Oberfläche darf 48 Std. lang nicht mit Wasser in Berührung kommen.
- Das Produkt eignet sich nicht für Parkettböden.

Vor Frost schützen!

Eventuelle Reste nicht auf den Erdboden und nicht in die Kanalisation schütten!

In unangebrochenem Originalgebinde bei kühler und trockener Lagerung mindestens 12 Monate haltbar.

N.B. Die in diesem Merkblatt angegebenen Informationen werden nach bestem Wissen und aufgrund unserer Erfahrungen erteilt. Aufgrund der vielfältigen Anwendungen und Nutzungen des Produkts ist eine Haftung unsererseits jedoch ausgeschlossen.