



BOLLETTINO TECNICO

rev. 00 del 19/01/09

AQUANATUR/S (finitura trasparente satinata per legno)

cod. VE2005

DATI TECNICI

(riferiti a temperatura ambiente di +23°C e umidità relativa del 65%)

Viscosità	25" F4 ± 10" F8
Peso specifico	1.0 ± 0.1
pH	8.0 ± 1.0
Essiccazione fuori polvere	30 min.
Sovrapplicabilità dopo / entro	3 / 24 ore
Essiccazione completa	5 - 10 giorni
Resa media per mano ♦	8 - 12 m ² /litro
Pulizia attrezzi	IDROCLEANER
Diluizione	ACQUA BLU
Massima diluizione consentita	30 %
VOC %	4% ± 1%
Massimo contenuto VOC g/l	50 g/l
Massimo VOC consentito (cat. e BA Vernice per legno per finiture interne ed esterne)	130 g/l

♦ in relazione al tipo di legno, alla modalità di levigatura e alla quantità di prodotto assorbito

DESCRIZIONE

Finitura acrilica trasparente all'acqua per la decorazione e la protezione dei manufatti in legno in ambienti interni ed esterni. Protegge l'oggetto trattato dall'acqua e dalla radiazione solare e previene lo sviluppo di funghi e muffe. AQUANATUR può essere colorato mediante aggiunta delle nostre paste colorate concentrate AQUAPAST o dei nostri mordenti COLORHIT.

Confezioni: barattolo da litri 1
barattolo da litri 5

APPLICAZIONE

Levigare il supporto con grana 100÷120, eliminando ogni eventuale traccia d'olio, cera o vernice preesistente, quindi pulire perfettamente dalla polvere. Applicare una o due mani di impregnante IDROPROTECT o COLORHIT a pennello, a spugna o a spruzzo. In alternativa, applicare la prima mano di AQUANATUR diluita al 30%. Mescolare accuratamente AQUANATUR con una spatola e applicare due mani a pennello o a spruzzo airless, rispettando i tempi di sovrapplicazione indicati in tabella. Per ottenere una finitura migliore carteggiare leggermente tra una mano e l'altra.

AVVERTENZE

- Si raccomanda di acclimatare e di applicare il prodotto ad una temperatura compresa tra +15°C e +35°C, con umidità relativa fra il 35% e l'80%.
- Per una maggior durata all'esterno si consiglia di additivare AQUANATUR con il 10-20% di COLORHIT nella tinta desiderata.
- Per i manufatti di colore bianco è consigliabile aggiungere AQUANATUR con il 5% di AQUAPAST bianco, o il 10% di COLORHIT bianco.
- In caso di legni resinosi si consiglia un pre-trattamento con DILUENTE V3a.
- Per almeno 48 ore dopo l'applicazione il manufatto trattato non deve venire a contatto con acqua.
- Il prodotto non è idoneo per parquet.

Teme il gelo!

Non gettare eventuali residui nel terreno o nelle fognature!

Il prodotto si conserva per almeno 12 mesi, se immagazzinato in luogo fresco e asciutto, nel contenitore originale non aperto.

N.B. Le informazioni contenute nel presente bollettino tecnico sono elaborate sulla base delle nostre migliori esperienze e conoscenze, ma si intendono fornite senza alcuna garanzia, poiché le modalità e condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo.