



## BOLLETTINO TECNICO

rev. 00 del 19/01/09

# AQUACOLOR/S (finitura satinata colorata coprente per legno)

cod. VE2105XX

### DATI TECNICI

(riferiti a temperatura ambiente di +23°C e umidità relativa del 65%)

Viscosità	25" F4 ± 10" F8
Peso specifico	1.1 ± 0.1
pH	8.0 ± 1.0
Essiccazione fuori polvere	30 min.
Sovrapplicabilità dopo / entro	3 / 24 ore
Essiccazione completa	5 - 10 giorni
Resa media per mano ♦	8 - 12 m <sup>2</sup> /litro
Pulizia attrezzi	IDROCLEANER
Diluizione	ACQUA BLU
Massima diluizione consentita	30 %
VOC %	4% ± 1%
Massimo contenuto VOC g/l	50 g/l
Massimo VOC consentito (cat. e BA Vernice per legno per finiture interne ed esterne)	130 g/l

♦ in relazione al tipo di legno, alla modalità di levigatura e alla quantità di prodotto assorbito

### DESCRIZIONE

Finitura acrilica colorata coprente all'acqua per la decorazione e la protezione dei manufatti in legno in ambienti interni ed esterni. Protegge l'oggetto trattato dall'acqua e dalla radiazione solare, e previene lo sviluppo di funghi e muffe. E' sovraverniciabile con la nostra finitura trasparente per esterni AQUANATUR.

AQUACOLOR è disponibile nella tinta base bianca e in 100 tinte coprenti miscibili fra loro. Tutte le tinte possono essere ulteriormente modificate mediante l'aggiunta delle nostre paste colorate concentrate AQUAPAST.

**Confezioni standard:** barattolo da litri 1  
barattolo da litri 5

### APPLICAZIONE

Levigare il supporto con grana 100-120, eliminando ogni eventuale traccia di olio, cera o vernice preesistente, quindi pulire perfettamente dalla polvere. Applicare una o due mani di impregnante IDROPROTECT a pennello o a spruzzo. In alternativa, applicare la prima mano di AQUACOLOR diluita al 30%.

Carteggiare leggermente, mescolare accuratamente AQUACOLOR con una spatola e applicare due mani a pennello o spruzzo airless, rispettando i tempi di sovrapplicazione indicati in tabella.

### AVVERTENZE

- Si raccomanda di acclimatare e di applicare il prodotto ad una temperatura compresa tra +15°C e +35°C, con umidità relativa fra il 35% e l'80%.
- Il tono delle tinte, soprattutto se chiare, può variare a seconda del tipo di legno, della sua preparazione, delle modalità di applicazione e delle quantità di prodotto applicato. Per minimizzare estrazioni e conseguenti viraggi di colore indesiderati, si consiglia di effettuare un trattamento preventivo con 2 mani di IDROPROTECT, e di fare comunque delle prove preliminari prima di procedere all'esecuzione del lavoro.
- In caso di legni resinosi si consiglia un pre-trattamento con DILUENTE V3a.
- Per almeno 48 ore dall'applicazione il manufatto trattato non deve venire a contatto con acqua.
- AQUACOLOR non è idoneo per parquet.

### Teme il gelo!

**Non gettare eventuali residui nel terreno o nelle fognature!**

**Il prodotto si conserva per almeno 12 mesi, se immagazzinato in luogo fresco e asciutto, nel contenitore originale non aperto.**

**N.B. Le informazioni contenute nel presente bollettino tecnico sono elaborate sulla base delle nostre migliori esperienze e conoscenze, ma si intendono fornite senza alcuna garanzia, poiché le modalità e condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo.**