

**BOLLETTINO TECNICO**

rev. 08 del 25/05/00

**STUCCO RS**

**cod. FO2040**

**DATI TECNICI** (riferiti a temperatura ambiente di +20°C e umidità relativa dell'aria del 65%)

Viscosità	25 " coppa Ford 8
Peso specifico	0,91 ± 0,01
Essiccazione fuori polvere	30 minuti
Sovraverniciatura dopo	2 ore
Carteggiatura dopo	1 ora
Essiccazione completa	2 ore

**DESCRIZIONE**

Legante monocomponente trasparente a base di solvente, per la preparazione di uno stucco a rapida essiccazione e facilmente carteggiabile per la stuccatura e la rasatura del parquet.

**APPLICAZIONE**

Levigare il pavimento con la carta abrasiva grossa e media.

Con STUCCO RS e la necessaria quantità di polvere di legno, ottenuta dalla levigatura, preparare un impasto omogeneo. Stenderlo velocemente con una spatola metallica larga (americana) inossidabile, facendone penetrare nelle fessure la maggiore quantità possibile.

Dopo l'essiccazione, che avviene di norma entro 1 ora, carteggiare con carta abrasiva fine e ripulire accuratamente dalla polvere.

Procedere quindi alla verniciatura con uno dei nostri cicli a solvente.

**AVVERTENZE**

Si consiglia di acclimatare e applicare il prodotto a una temperatura ambiente non inferiore a + 15 °C.

Per eventuali diluizioni usare il nostro DILUENTE V3a,  
per la pulizia degli attrezzi il nostro DILUENTE LAVAGGIO.

**Non gettare eventuali residui nel terreno o nelle fognature !**

**Il prodotto si conserva per almeno 12 mesi se immagazzinato in luogo fresco e asciutto, nel suo contenitore originale non aperto.**

**N.B. Le informazioni contenute nel presente bollettino tecnico sono elaborate sulla base delle nostre migliori esperienze e conoscenze, e si intendono fornite senza alcuna garanzia, poiché le modalità e condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo.**