

**BOLLETTINO TECNICO**

rev. 00 del 24/10/03

**MALTAVER PRONTO (F.69 CERMALT PRONTO)**

cod. FO2071

**DATI TECNICI** (riferiti a temperatura ambiente di +23°C e umidità relativa del 65%, spessore massetto di 40mm)

Aspetto	Polvere grigia
Rapporto d'impasto	3 litri d'acqua per 30 kg di prodotto
Temperatura di applicazione	Da 5 a 35 °C
Pot life	90 min.
Transitabilità leggera	6/10 ore
Posa ceramiche	24/36 ore
Posa pietre naturali e marmi	2/3 giorni
Posa parquet	10/15 giorni (previo controllo umidità)
Indurimento completo	10/15 giorni
Resistenza termica	Da -30 a +90 °C
Resa	14 Kg/m <sup>2</sup> per cm di spessore

**DESCRIZIONE**

Premiscelato pronto all'uso ad essiccazione ed indurimento semirapido, a base di cementi speciali, per la realizzazione di sottofondi di posa da 2 a 8 cm. Per utilizzo interno o esterno.

**IMBALLAGGIO**

Sacchi da 30 kg su bancali da 1800 kg

**PREPARAZIONE DEI SOTTOFONDI**

Verificare che le superfici non presentino tracce di olii, grassi, vernici, o cere, né rilasci di sfarinamento o di parti non ancorate, che devono essere eventualmente eliminate mediante un'accurata spazzolatura con spazzola d'acciaio e successiva asportazione della polvere prodotta.

**APPLICAZIONE**

Miscelare un sacco da 30 kg con 3 litri di acqua pulita. Applicare l'impasto così ottenuto entro 90 minuti.

**MASSETTI ADERENTI** (spessore minimo 2 cm): Il sottofondo dovrà essere solido, maturo ed asciutto, esente da crepe e da parti incoerenti o residui a base di gesso o anidrite. Applicare il lattice LATEX e stendere il massetto sul lattice ancora fresco.

**MASSETTI GALLEGGIANTI** (spessore minimo 3.5 cm): stendere dei fogli di polietilene (da 0.5-0.8 mm) per formare una barriera vapore. Sovrapporre i fogli per 30-40 cm e risvoltarli di almeno 10 cm sui lati. Posizionare nel perimetro e attorno alle colonne un giunto di materiale comprimibile (polistirolo) dello spessore di 7-8 mm.

Dopo 6/10 ore il massetto è pedonabile ed è possibile effettuare la quarzatura, la verniciatura epossidica, o la lisciatura nel caso sia prevista la successiva posa del parquet.

**AVVERTENZE**

Non aggiungere cementi gesso, calce o inerti.

Non utilizzare direttamente su sottofondi soggetti a umidità di risalita. Fare una preventiva barriera vapore.

Aggiungere acqua nella dose consigliata.

Non applicare direttamente come massetto aderente su sottofondi in gesso o anidrite.

Per la pulizia degli attrezzi utilizzare acqua.

**Il prodotto si conserva per almeno 12 mesi se immagazzinato in luogo asciutto, nel suo contenitore originale non aperto.**

**N.B. Le informazioni contenute nel presente bollettino tecnico sono elaborate sulla base delle nostre migliori esperienze e conoscenze, e si intendono fornite senza alcuna garanzia, poiché le modalità e condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo.**