



## FICHE TECHNIQUE

rev. 00 du 28/01/2010

## PICASSO (fond bicomposant à l'eau)

code FO2100

### DONNEES TECHNIQUES

(référées à température ambiante de +23°C et humidité relative de 65%)

Proportions du mélange en volume (avec IDRO 2)	10 : 1
Viscosité	26" F4 ± 3" F4
Poids spécifique	1.04 ± 0.02
pH	8.5 ± 1.0
Durée du mélange	2 h.
Séchage hors poussière	30 min.
Recouvrable après / avant	3 / 7 h.
Ponçage et application après / avant	8 -10 / max. 48 h.
Circulation prudente sur la surface traitée après	10 h.
Séchage complet	8 - 10 jours
Rendement moyen par couche	8 - 12 m <sup>2</sup> /litre
Dilution	DILUENTE GRIP (max 5%) IDROCLEANER
Nettoyage des outils	
VOC% (calculé sur le mélange catalysé 10 : 1)	10.4 ± 1.0 %
VOC g/l (calculé sur le mélange catalysé 10 : 1)	110 ± 10 g/l
Limite admissible VOC (Subcat. j PA Finition bicomposante pour parquet)	140 g/l

### DESCRIPTION

Fond bicomposant polyuréthane aliphatique en phase aqueuse pour parquets et autres surfaces en bois ou en liège. Facile à mélanger et à appliquer, PICASSO intensifie la tonalité du bois avec un effet assez similaire à celui des produits à base de solvant. On l'applique au rouleau ou au pinceau. Il est recouvrable avec nos finitions bicomposantes à l'eau.

### APPLICATION

Poncer et, si nécessaire, mastiquer et ratisser au mastic le sol. Après avoir passé l'abrasif à grain fin, éliminer parfaitement la poussière avec un aspirateur et un chiffon antistatique. Agiter le bidon de PICASSO pour dissoudre tout sédiment éventuel présent au fond, puis ajouter le durcisseur IDRO 2 dans le dosage prescrit et mélanger soigneusement. **Attendre 15 minutes** avant de procéder à l'application.

#### Cycles recommandés:

- **Pour obtenir une finition à pore fermé:** appliquer deux couches de PICASSO en ponçant entre les deux couches, puis poncer et appliquer une de nos finitions bicomposantes à base d'eau.
- **Pour obtenir une finition à pore fermé en peu de temps:** appliquer deux couches de PICASSO sans poncer entre les deux couches, mais en respectant les temps prescrits dans le tableau. Poncer la deuxième couche et appliquer une de nos finitions à base d'eau.
- **Pour obtenir une finition à pore ouvert:** appliquer une couche de PICASSO, poncer et appliquer une de nos finitions bicomposantes à base d'eau.

#### Vérifier préalablement les cycles et les méthodes d'application différents de ceux décrits ci-dessus.

Avec la monobrosse, on conseille d'utiliser des abrasifs ayant un grain 150÷180. Dans le cas d'une Trio, utiliser des abrasifs ayant un grain 80÷100.

### AVERTISSEMENTS

- On recommande d'acclimater et d'appliquer le produit à une température ambiante comprise entre +15° et 35° C avec une humidité relative entre 35 e 70%.
- Avant l'application, s'assurer de la dissolution complète du durcisseur dans le vernis (la viscosité du mélange augmente toujours un peu par rapport au produit non catalysé).
- Respecter les temps de ponçage et de recouvrement prescrits. Si l'on applique sans poncer, ne jamais laisser s'écouler plus de 7 heures après l'application de la couche précédente. Si l'on procède au ponçage, suivi d'une application, ne jamais laisser s'écouler plus de 48 heures. Eliminer soigneusement la poussière après chaque ponçage.

#### Crain le gel!

Ne pas jeter d'éventuels résidus dans la nature ou les égouts !

Le produit se conserve pendant 8 mois dans un endroit sec et frais et dans ses confections originales non ouvertes.

**N.B. Les informations contenues dans cette fiche technique sont élaborées sur la base de notre meilleure expérience et de nos connaissances les plus récentes, mais elles sont données sans aucune garantie, puisque les conditions et les modalités d'usage du produit nous sont inconnues.**