

BOLLETTINO TECNICO

rev. 02 28/3/02

GIOTTO

cod. FO3000

DATI TECNICI (riferiti a temperatura ambiente di +23°C e umidità relativa del 65%)

Viscosità	40" coppa Ford 4
Peso specifico	1.05 ± 0,01
pH	8.5 ± 1.0
Essiccazione fuori polvere	20 minuti
Sovraverniciatura dopo / entro	1 / 6 ore
Carteggiatura dopo	3 ore
Essiccazione completa	24 ore
Aderenza (quadrettatura)	100 %
Shock termico ♦	ottimo
Resa media per mano	8-12 m ² /litro

♦ 12 cicli di 12 h a -20°C e +60°C

DESCRIZIONE

Fondo monocomponente poliuretano aromatico in fase acquosa per legno e sughero, particolarmente adatto per parquet. La sua caratteristica principale è di esaltare notevolmente il viraggio del colore del legno (effetto vernice a solvente). GIOTTO è compatibile con tutte le nostre vernici all'acqua, tranne Idrohit e Unieco.

APPLICAZIONE

Levigare il supporto con carta abrasiva a grana grossa e media, fino a che le eventuali tracce di grasso, cera o vernice preesistente siano scomparse. Stuccare, se necessario, poi passare l'ultima carta ed eliminare accuratamente le polveri prodotte. Procedere quindi alla verniciatura, applicando di preferenza il seguente ciclo:

GIOTTO (1 mano a rullo), carteggiatura (facoltativa), GIOTTO (seconda mano a rullo), carteggiatura, 1 o 2 mani a finire di una nostra vernice all'acqua (escluse Idrohit e Unieco).

Qualora si applichi su legni esotici, è consigliabile fare delle prove preliminari per accertarsi che il viraggio di colore del legno sia quello desiderato.

AVVERTENZE

Si raccomanda di acclimatare e di applicare il prodotto a una temperatura ambiente di almeno +15 °C. Rispettare i tempi di carteggiatura e sovraverniciatura prescritti! Dopo ogni carteggiatura eliminare accuratamente la polvere prodotta. Per la pulizia degli attrezzi usare acqua, meglio se tiepida.

TEME IL GELO!

Non gettare eventuali residui nel terreno o nelle fognature!

Il prodotto si conserva per 6 mesi, se immagazzinato in luogo fresco e asciutto, nel contenitore originale non aperto.

N.B. Le informazioni contenute nel presente bollettino tecnico sono elaborate sulla base delle nostre migliori esperienze e conoscenze, ma si intendono fornite senza alcuna garanzia, poiché le modalità e condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo.