

**BOLLETTINO TECNICO**

**21/10/96**

**PRONTORAPID**

**cod. FO3230**

**DATI TECNICI:**

Rapporto miscela	6 - 6,5 litri d'acqua per sacco da	25 Kg
Durata della miscela	20 minuti	
Resa media	1,2 Kg/m <sup>2</sup> per mm di spessore	
Temperatura di applicazione	da +5 a +35°C	
Spessori ottenibili	fino a 10 mm	
Transitabilità	24 ore con cautela	
Tempo di attesa per l'incollaggio del parquet	1-3 giorni previa verifica della umidità residua	

**DESCRIZIONE:**

Malta autolivellante a indurimento rapido per la rasatura dei sottofondi prima dell'incollaggio del parquet. Solo per interni.

**PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO:**

Le superfici da livellare devono essere preventivamente pulite da polvere, calcinacci ed eventuali residui oleosi. Nel caso di superfici molto porose o sfarinanti è consigliabile applicare una mano di PRIMER FAP o in alternativa un primer composto da una parte di V3a LATEX e quattro parti di acqua. Nel caso si volessero ricoprire vecchie pavimentazioni in ceramica sgrassare accuratamente la superficie con un detergente industriale.

**APPLICAZIONE:**

Mescolare la polvere con l'esatta quantità di acqua (6 - 6,5 litri per un sacco da 25 Kg), lasciare riposare l'impasto per 5 minuti quindi rimescolare velocemente e stenderlo sul pavimento da trattare. Qualora si dovessero applicare spessori superiori a 10 mm stendere un secondo strato prima che il primo sia completamente asciutto (entro 6 ore).

*Non superare la dose d'acqua consigliata!* Ciò porterebbe ad un notevole peggioramento delle caratteristiche meccaniche del pavimento ed a un allungamento dei tempi di essiccazione.

*Le basse temperature rallentano i tempi di presa!* Le condizioni ottimali sono tra +10 e +35°C.

*Non utilizzare materiale già entrato in presa.*

In caso di sottofondi riscaldati interrompere il riscaldamento per alcuni giorni. Non miscelare con cemento, calce, gesso o altri leganti. Su sottofondi flessibili miscelare con lattice sintetico tipo il nostro V3a LATEX.

**AVVERTENZE:**

Per la pulizia degli attrezzi usare acqua, meglio se tiepida.

**Non gettare eventuali residui nel terreno o nelle fognature !**

**Il prodotto si conserva per almeno 6 mesi se immagazzinato in luogo fresco e asciutto, nel suo contenitore originale non aperto.**

**NB: Le informazioni contenute nel presente bollettino tecnico sono elaborate sulla base delle nostre migliori esperienze e si intendono fornite senza alcuna garanzia, data la molteplicità degli impieghi e degli usi.**