



TECHNISCHES MERKBLATT

Rev. 00 vom 06.07.2007

STUCCO ISOLANTE (Holzkittlösung)

Best. Nr. FO3410

TECHNISCHE DATEN

(bei Raumtemperatur von +23° C und relativer Luftfeuchtigkeit von 65%)

Aussehen	transparente Flüssigkeit
Viskosität	18" F4 ± 2" F4
Spezifisches Gewicht	0.93 ± 0.01
Oberflächliche Trocknung ♦	15 - 30 Min.
Schleifbar nach ♦	1 - 2 Std.
Durchtrocknung	2 Std.
Empfohlener durchschnittlicher Verbrauch (pro Anstrich) ♦	8 - 12 m ² /lt
Verdünnung	DILUENTE V3a
Reinigung der Geräte	DILUENTE LAVAGGIO
VOC-Gehalt %	89 %

♦ in Bezug auf die Holzsorte, die Schleifmethode und die absorbierte Produktmenge

BESCHREIBUNG

Nitrosynthetische Einkomponenten-Holzkittlösung in Acetatlösmitteln für die Vorbereitung von einem schnell schleifbaren Spachtelkitt zum Ausspachteln der Parkettfußböden.

Das Produkt ist gebrauchsfertig.

Standard-Verpackung: 10-Liter-Blechbinde.

VERARBEITUNG

Den Fußboden mit grobem und mittlerem Schleifpapier schleifen. Ein homogenes Gemisch von STUCCO ISOLANTE mit Holzmehl, aus dem Schleifen gewonnen, zubereiten und mit einem rostfreien, breiten Metallspachtel (amerikanischen Spachtel) schnell auftragen. Dabei in die Spalte so viel wie möglich von dem Gemisch eindringen lassen.

Nach der Trocknung, die sich normalerweise in 1 Stunde vollzieht, mit dem feinkörnigen Papier endschleifen und den Staub sorgfältig entfernen, dann mit einem unserer lösungsmittelbasierenden Zyklen zur Versiegelung fortfahren.

HINWEISE

- Bei der Verarbeitung ist eine Temperatur zwischen +15° und 35° C zu empfehlen. Vor dem Auftragen, das Produkt und das Holz dementsprechend akklimatisieren.
- Die zu behandelnde Fläche soll einen Feuchtigkeitsgehalt niedriger als 12% aufweisen.
- Das Produkt ist leichtentzündlich. Die Räume vor dem Schleifen belüften.
- STUCCO ISOLANTE kann nicht in Kombination mit Wasserlacken eingesetzt werden.

Eventuelle Reste nicht auf den Erdboden und nicht in die Kanalisation schütten!

In unangebrochenem Originalgebilde bei kühler und trockener Lagerung mindestens 12 Monate haltbar.

N.B. Die in diesem Merkblatt angegebenen Informationen werden nach bestem Wissen und aufgrund unserer Erfahrungen erteilt. Aufgrund der vielfältigen Anwendungen und Nutzungen des Produkts ist eine Haftung unsererseits jedoch ausgeschlossen.