



BOLLETTINO TECNICO

rev. 00 del 06/07/07

STUCCO ISOLANTE (legante)

cod. FO3410

DATI TECNICI (riferiti a temperatura ambiente di +23° C e umidità relativa dell'aria del 65%)

Aspetto	liquido trasparente
Viscosità	18" F4 ± 2" F4
Peso specifico	0.93 ± 0.01
Essiccazione superficiale ♦	15 - 30 min.
Carteggiabilità dopo ♦	1 - 2 ore
Essiccazione completa	2 ore
Resa media consigliata (per mano) ♦	8 - 12 m ² /litro
Diluizione	DILUENTE V3a
Pulizia degli attrezzi	DILUENTE LAVAGGIO
Contenuto VOC %	89 %

♦ in relazione al tipo di legno, alla modalità di levigatura e alla quantità di prodotto assorbito

DESCRIZIONE

Legante monocomponente nitrosintetico a solvente, per la preparazione di uno stucco a rapida carteggiabilità per la rasatura del parquet.

Il prodotto è pronto all'uso.

Confezione standard: latta da litri 10.

APPLICAZIONE

Levigare il pavimento con la carta abrasiva grossa e media.

Preparare un impasto omogeneo con STUCCO ISOLANTE e la necessaria quantità di polvere di legno, ottenuta dalla levigatura. Stenderlo velocemente con una spatola metallica larga (americana) inossidabile, facendone penetrare nelle fessure la maggiore quantità possibile.

Dopo l'essiccazione, che avviene di norma entro 1 ora, levigare con carta abrasiva fine e ripulire accuratamente dalla polvere.

Procedere quindi alla verniciatura con uno dei nostri cicli a solvente.

AVVERTENZE

- Prima dell'applicazione acclimatare il manufatto e il prodotto a una temperatura compresa tra +15°C e +35°C.
- Le superfici da trattare devono avere un contenuto di umidità inferiore al 12%.
- Il prodotto è facilmente infiammabile. Aerare i locali prima di eseguire la carteggiatura.
- Il prodotto non è sovraverniciabile con finiture all'acqua.

Non gettare eventuali residui nel terreno o nelle fognature!

Il prodotto si conserva per almeno 12 mesi, se immagazzinato in luogo fresco e asciutto, nel contenitore originale non aperto.

N.B. Le informazioni contenute nel presente bollettino tecnico sono elaborate sulla base delle nostre migliori esperienze e conoscenze, ma si intendono fornite senza alcuna garanzia, poiché le modalità e condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo.