

CARVER s.r.l.

Via Giovanni XXIII, 36 - 20090 Rodano (MI) ITALY
Tel. 02.95.00.17.1 - Fax 02.95.320.921
internet: www.carver.it - E-mail: carver@carver.it

AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
UNI EN ISO 9002

BOLLETTINO TECNICO

rev. 01 del 7/04/03

RAFFAELLO

cod. FO3500/FO3510

DATI TECNICI

(riferiti a temperatura ambiente di +23°C e umidità relativa del 65%)

Rapporto miscela in volume	5 : 1
Viscosità componente 1	20" coppa Ford 4
Viscosità componente 2	45" coppa Ford 4
Viscosità miscela	50" coppa Ford 4
Peso specifico componente 1	1.04 ± 0.01
Peso specifico componente 2	1.09 ± 0.01
pH	8 ± 0.5
Durata della miscela	2 ore
Essiccazione fuori polvere	75 minuti
Sovraverniciatura dopo / entro	6 / 24 ore
Carteggiatura dopo / entro	24 / 48 ore
Aderenza (quadrettatura)	100 %
Shock termico ♦	ottimo
Resa media per mano	8-10 m ² /itro

♦ 12 cicli di 12 h a -20°C e +60°C

DESCRIZIONE

Fondo bicomponente poliuretano a base acquosa ad alto solido per parquet. Permette di ottenere finiture a poro chiuso e **intensifica il tono del legno con un effetto molto simile a quello dei prodotti a solvente**. Applicabile a rullo e a pennello.

APPLICAZIONE

Levigare il pavimento, eliminando ogni eventuale traccia di olio, cera o precedenti verniciature. Utilizzare la serie di abrasivi fino alla grana 120 (con la macchina Trio usare abrasivi fino alla grana 60). Quindi pulire accuratamente dalla polvere.

Miscelare i due componenti del fondo nel rapporto indicato per almeno due minuti. Per diminuire la viscosità del prodotto, in funzione delle condizioni ambientali e dell'assorbimento del legno, e a discrezione dell'utilizzatore, è possibile aggiungere fino al 10% di acqua demineralizzata. **Attendere almeno 15 minuti prima di applicare.**

Ciclo consigliato:

1^a mano: applicare il fondo a pennello o rullo.

2^a mano: dopo 24 ma entro 48 ore, carteggiare accuratamente con abrasivi grana 150÷180 e applicare una seconda mano di prodotto.

In alternativa, attendere la pedonabilità della superficie (non devono rimanere impronte) ed applicare la seconda mano senza carteggiare.

Mano di finitura: dopo 24 ma entro 48 ore, carteggiare accuratamente con abrasivi grana 150÷180 ed applicare una mano di vernice GAMMA od OMEGA.

Gli abrasivi consigliati si riferiscono all'utilizzo di una monospazzola. Con la TRIO usare abrasivi grana 80÷100.

Cicli e metodi di applicazione diversi da quello sopra descritto devono essere preventivamente verificati.

AVVERTENZE

Si raccomanda di acclimatare e applicare il prodotto a una temperatura ambiente non inferiore a +15°C.

Per ottenere una tonalità del legno omogenea, attenersi scrupolosamente alla resa consigliata.

Rispettare i tempi di carteggiatura e sovraverniciatura prescritti! **Dopo ogni carteggiatura eliminare perfettamente le polveri prodotte.**

Per eventuali diluizioni e per la pulizia degli attrezzi usare acqua.

Teme il gelo!

Non gettare eventuali residui nel terreno o nelle fognature !

Il prodotto si conserva per 12 mesi, se immagazzinato in luogo fresco e asciutto, nel suo contenitore originale non aperto.

N.B. Le informazioni contenute nel presente bollettino tecnico sono elaborate sulla base delle nostre migliori esperienze e conoscenze, e si intendono fornite senza alcuna garanzia, poiché le modalità e condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo.