

BOLLETTINO TECNICO

rev. 02 del 04/06/03

FONDO 300

cod. FO4000

DATI TECNICI

(riferiti a temperatura ambiente di +23°C e umidità relativa dell'aria del 65%)

| | |
|---|-------------------------------|
| Viscosità | 35 " coppa Ford 4 |
| Peso specifico | 1,04 ± 0,01 |
| pH | 8,0 ± 0,5 |
| Essiccazione fuori polvere | 15 minuti |
| Sovraverniciatura dopo / entro | 2 / 24 ore |
| Carteggiatura dopo | 5 - 6 ore |
| Essiccazione completa | 5 - 7 giorni |
| Resa media per mano (vedi Applicazione) | 10 - 12 m ² /litro |

DESCRIZIONE

Fondo monocomponente acrilico a base acquosa per parquet, manufatti e rivestimenti in legno. La sua caratteristica principale è quella di lasciare il colore del legno quasi inalterato. Particolarmente indicato per sovrapplicazioni con le vernici AQUAHIT e OMEGA.

APPLICAZIONE

Levigare il supporto con abrasivo a grana grossa e media, fino a che le eventuali tracce di grasso, cera o vernici preesistenti siano scomparse. Stuccare, levigare con abrasivo a grana fine ed eliminare accuratamente le polveri prodotte. Applicare FONDO 300 utilizzando uno dei seguenti cicli:

- 1 mano a rullo di FONDO 300, carteggiatura, 2 mani di finitura all'acqua.
- 1° mano a rullo di FONDO 300, carteggiatura, 2° mano a rullo di FONDO 300, carteggiatura, 1 mano di finitura all'acqua.
- 2 mani a rullo di FONDO 300, carteggiatura, 1 mano di finitura all'acqua (adatto per legni che non alzano il pelo).
- 2 mani a spatola e 1 mano a rullo di FONDO 300, carteggiatura, 1 mano di finitura all'acqua.
- 1 mano a rullo di FONDO 300, carteggiatura, 1 mano di FONDO 300 a spatola e 1 a rullo, carteggiatura, 1 mano di finitura all'acqua (adatto per legni che alzano molto il pelo).

Si consiglia di eseguire sempre un'accurata carteggiatura del fondo prima di applicare la finitura. Dopo ogni carteggiatura eliminare perfettamente la polvere.

Nei cicli a rullo applicare la prima mano con una resa di 8-10 m²/litro e la seconda con una resa di 10-12 m²/litro.

AVVERTENZE

- Il FONDO 300 è compatibile con tutte le nostre finiture all'acqua, tranne IDROHIT e UNIECO.
- Si consiglia di acclimatare e applicare il prodotto a una temperatura ambiente compresa fra +15° e 35° con umidità relativa compresa fra il 35 e il 90%.
- Per eventuali diluizioni usare acqua, per la pulizia degli attrezzi utilizzare IDROCLEANER o, in mancanza di questo, acqua, meglio se tiepida.

Teme il gelo!

Non getare eventuali residui nel terreno o nelle fognature !

Il prodotto si conserva per almeno 12 mesi se immagazzinato in luogo fresco e asciutto, nel suo contenitore originale non aperto.

N.B. Le informazioni contenute nel presente bollettino tecnico sono elaborate sulla base delle nostre migliori esperienze e conoscenze, e si intendono fornite senza alcuna garanzia, poiché le modalità e condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo.