



## TECHNISCHES MERKBLATT

Rev. 00 vom 14.07.2004

## FAST 2004

Best. Nr. FO4100

### TECHNISCHE DATEN

(bei Raumtemperatur von +23° C und relativer Luftfeuchtigkeit von 65%)

Viskosität	35" ± 5" Ford Becher 4
Spezifisches Gewicht	1.04 ± 0.01
pH	8.0 ± 0.5
Trockenzeit (staubfrei)	15 Min.
Überlackierung nach / innerhalb	2 / 24 Std.
Zwischenschliff nach / innerhalb	2-3 / 48 Std.
Durchtrocknungszeit	5 - 6 Tage
Durchschnittlicher Verbrauch pro Anstrich (siehe unten)	10 m <sup>2</sup> /Liter
VOC	7.2 ± 0.5 %

### BESCHREIBUNG

Wasserbasierende Einkomponenten-Acryl-PU-Grundierung für Parkettböden und Holzbauteile bzw. -verkleidungen. FAST 2004 läßt sich schnell schleifen und ergibt nur kaum merkliche Veränderungen der Holzfarbe. Kann mit allen unseren Wasserlacken überlackiert werden.

### VERARBEITUNG

Den Boden mit grobem und mittelfeinem Schleifmittel schleifen; dabei darauf achten, daß die eventuell vorhandenen Spuren von Fett, Wachs und altem Lack entfernt werden. Wenn nötig, verkitten. Nach dem Feinschliff, den Staub sorgfältig absaugen bzw. abwischen. **FAST 2004 vor Gebrauch aufschütteln** und vorzugsweise nach einem der folgenden Zyklen auftragen:

- 1 Schicht FAST 2004 mit Rolle, Zwischenschliff, 2 Deckschichten Wasserlack.
- 1 Schicht FAST 2004 mit Rolle, Zwischenschliff, 2. Schicht FAST 2004 mit Rolle, Zwischenschliff, 1 Deckschicht Wasserlack.
- 2 Schichten FAST 2004 mit Rolle, Zwischenschliff, 1 Deckschicht Wasserlack (geeignet für Hölzer, welche wenig Fasern aufstellen).
- 2 Schichten FAST 2004 mit Spachtel und 1 Schicht mit Rolle, Zwischenschliff, 1 Deckschicht Wasserlack.
- 1 Schicht FAST 2004 mit Rolle, Zwischenschliff, 1 Schicht FAST 2004 mit Spachtel und 1 Schicht mit Rolle, Zwischenschliff, 1 Deckschicht Wasserlack (geeignet für Hölzer, welche die Fasern stark aufstellen).

Es wird empfohlen, immer vor dem Auftragen der Deckschichten die Grundierung FAST 2004 sorgfältig zwischenschleifen. Nach jedem Zwischenschliff den Staub vollkommen absaugen bzw. abwischen. Bei Rollenverarbeitung, die 1. Schicht Grundierung mit einem Verbrauch von 8-10 m<sup>2</sup>/Liter, die 2. Schicht mit einem Verbrauch von 10-12 m<sup>2</sup>/Liter auftragen.

### HINWEISE

- Bei der Verarbeitung ist eine Temperatur zwischen +15° und 35°C mit relativer Luftfeuchtigkeit zwischen 35 und 90% zu empfehlen. Das bedeutet, Boden, Luft und Produkttemperatur muß mindestens 15 °C betragen.
- Bei exotischen Holzsorten ist es empfehlenswert, einen Versuch auf einer begrenzten Fläche zu machen, um die Wirkung des Grundiermittels festzustellen.
- Um das Eindringen bei fettigen Hölzern zu erleichtern oder um die Trocknungszeit zu verlängern, insbesondere während der Sommermonate, der Grundierung unseren Verdüner ACQUA BLU oder entmineralisiertes Wasser im Verhältnis von max. 5% zusetzen.
- Für die Reinigung der Geräte unser Lösemittel IDROCLEANER oder, wenn dieses nicht vorhanden ist, Wasser, am besten lauwarm, benutzen.

**Vor Frost schützen!**

**Eventuelle Reste nicht auf den Erdboden und nicht in die Kanalisation schütten!**

**In unangebrochenem Originalgebinde bei kühler und trockener Lagerung mindestens 12 Monate haltbar**

**N.B.** Die in diesem Merkblatt angegebenen Informationen werden nach bestem Wissen und aufgrund unserer Erfahrungen erteilt. Aufgrund der vielfältigen Anwendungen und Nutzungen des Produkts ist eine Haftung unsererseits jedoch ausgeschlossen..