



BOLLETTINO TECNICO

rev. 00 del 14/07/04

Fast 2004

cod. FO4100

DATI TECNICI *(riferiti a temperatura ambiente di +23°C e umidità relativa dell'aria del 65%)*

Viscosità	35" ± 5" coppa Ford 4
Peso specifico	1.04 ± 0.01
pH	8.0 ± 0.5
Essiccazione fuori polvere	15 minuti
Sovraverniciatura dopo / entro	2 / 24 ore
Carteggiatura dopo / entro	2-3 / 48 ore
Essiccazione completa	5 - 6 giorni
Resa media per mano (vedi Applicazione)	10 m ² /litro
VOC	7.2 ± 0.5 %

DESCRIZIONE

Fondo monocomponente acrilico-poliuretano all'acqua per parquet, manufatti e rivestimenti in legno. E' molto veloce da carteggiare e provoca scarse alterazioni nella tonalità del legno. E' idoneo alla sovrapplicazione con tutte le nostre finiture all'acqua.

APPLICAZIONE

Levigare il supporto con carta abrasiva a grana grossa e media, fino a che le eventuali tracce di unto, cera o vernici preesistenti siano scomparse. Stuccare, se necessario, quindi levigare con carta abrasiva fine ed eliminare accuratamente le polveri prodotte. **Agitare energicamente la tanica** prima di applicare il FAST 2004, utilizzando di preferenza uno dei seguenti cicli:

- 1 mano a rullo di FAST 2004, carteggiatura, 2 mani di finitura all'acqua.
- 1 mano a rullo di FAST 2004, carteggiatura, 2° mano a rullo di FAST 2004, carteggiatura, 1 mano di finitura all'acqua.
- 2 mani a rullo di FAST 2004, carteggiatura, 1 mano di finitura all'acqua (adatto per legni che non alzano il pelo).
- 2 mani a spatola e 1 mano a rullo di FAST 2004, carteggiatura, 1 mano di finitura all'acqua.
- 1 mano a rullo di FAST 2004, carteggiatura, 1 mano di FAST 2004 a spatola e 1 a rullo, carteggiatura, 1 mano di finitura all'acqua (adatto per legni che alzano molto il pelo).

Si consiglia di eseguire sempre un'accurata carteggiatura del fondo prima di applicare la finitura. Dopo ogni carteggiatura eliminare perfettamente la polvere.

Nei cicli a rullo applicare la prima mano con una resa di 8-10 m²/litro e la seconda con una resa di 10-12 m²/litro.

AVVERTENZE

- Si raccomanda di acclimatare e di applicare il prodotto a una temperatura ambiente compresa fra +15° e 35°C con umidità relativa fra 35 e 90%.
- Su legni tropicali è opportuno eseguire una prova preliminare prima di procedere all'applicazione.
- Per migliorare la penetrazione su legni grassi o per ritardare l'essiccazione, in particolare durante i mesi caldi, aggiungere al fondo il nostro diluente ACQUA BLU oppure acqua demineralizzata in misura non superiore al 5%.
- Per la pulizia degli attrezzi utilizzare IDROCLEANER o, in mancanza di questo, acqua, meglio se tiepida.

Teme il gelo!

Non gettare eventuali residui nel terreno o nelle fognature !

Il prodotto si conserva per almeno 12 mesi se immagazzinato in luogo fresco e asciutto, nel suo contenitore originale non aperto.

N.B. Le informazioni contenute nel presente bollettino tecnico sono elaborate sulla base delle nostre migliori esperienze e conoscenze, e si intendono fornite senza alcuna garanzia, poiché le modalità e condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo.