

TECHNISCHES MERKBLATT

rev. 00 18/10/01

STUCCO AQ

Best. Nr. FO6500

TECHNISCHE DATEN (bei Raumtemperatur von 23°C und relativer Luftfeuchtigkeit von 65%)

Viskosität	50" Ford Becher 8
Spezifisches Gewicht	1.01 ± 0,01
pH	6.5 ± 0.5
Trockenzeit (staubfrei)	20 Min.
Überarbeitbar nach	1 Std.
Schleifbar nach	2-3 Std.
Durchtrocknungszeit	12 Std.
Verbrauch pro Anstrich	8-12 m ² /Liter

BESCHREIBUNG

Absolut **lösemittelfreie**, einkomponentige Holzkittlösung für Parkettböden und Holzbauteile bzw. Holzverkleidungen.

STUCCO AQ zeichnet sich dadurch aus, daß der Farbton des jeweiligen Holzes unverändert erhalten bleibt. Weiters ist das Produkt problemlos mit Wasser-, Lösemittellacken oder Parkettöl überarbeitbar.

VERARBEITUNG

Den Parkettboden mit grobem und mittlerem Schleifpapier zunächst schleifen. Ein homogenes Gemisch von STUCCO AQ mit Holzmehl, aus dem Schleifen gewonnen, zubereiten und mit einem rostfreien, breiten Metallspachtel (amerikanischen Spachtel) schnell auftragen. Dabei in die Spalte so viel wie möglich von dem Gemisch eindringen lassen.

Nach der Trocknung, die sich normalerweise in 2-3 Std. vollzieht, mit dem feinkörnigen Papier endschleifen und den Staub sorgfältig entfernen. Bei größeren Fugen (ab 2 mm) ist ein Einfallen der gekitteten Fuge bei der Trocknung möglich. In diesem Falle kann der Kittvorgang wiederholt werden.

Zur Versiegelung können Wasser-, Lösemittel- oder Ölsysteme verwendet werden.

HINWEISE

Das Produkt darf nicht unter der Verarbeitungstemperatur von +15 °C verarbeitet werden, d.h. Boden-, Luft- und Produkttemperatur müssen mindestens 15 °C betragen.

Für eine eventuelle Verdünnung des Produkts und für die Reinigung der Geräte benutzen Sie Wasser.

Vor Frost schützen!

Eventuelle Reste nicht auf den Erdboden und nicht in die Kanalisation schütten!

Das Produkt ist mindestens 12 Monate haltbar, wenn es ungeöffnet in seinen Originalbehältern in trockenen und kühlen Räumen gelagert wird.

N.B. Die in diesem Merkblatt angegebenen Informationen werden nach bestem Wissen und aufgrund unserer Erfahrungen erteilt. Aufgrund der vielfältigen Anwendungen und Nutzungen des Produkts ist eine Haftung unsererseits jedoch ausgeschlossen.