



BOLLETTINO TECNICO

rev. 00 del 19/06/09

GLAMOUR BASE "colore" (fondo colorato coprente)

cod. GL1000xx

DATI TECNICI

(riferiti a temperatura ambiente di +23°C e umidità relativa del 65%)

Viscosità	30" F4	± 5" F4
Peso specifico	1.10	± 0.10
pH	8.0	± 0.5
Essiccazione fuori polvere	25	minuti
Sovraverniciatura dopo / entro	3 / 12	ore
Carteggiatura dopo	3 - 4	ore
Cauta calpestabilità dopo	24	ore
Essiccazione completa	7 - 10	giorni
Resa media per mano su legno spazzolato	5 - 10	m ² /kg
Resa media per mano su legno carteggiato	8 - 10	m ² /kg
Resa media per mano su supporto verniciato	10 - 12	m ² /kg
Diluizione	ACQUA	BLU
Pulizia degli attrezzi	IDROCLEANER	
Massimo contenuto VOC %	11	%
Massimo contenuto VOC g/l	130	g/l
Massimo VOC consentito (cat. I BA pitture monocomponenti ad alte prestazioni)	140	g/l

DESCRIZIONE

Fondo monocomponente poliuretano alifatico all'acqua, colorato ad effetto coprente, indicato per il trattamento delle plance di parquet spazzolato o levigato. Il prodotto è facile da applicare, ed è disponibile in tutte le tinte RAL.

APPLICAZIONE

Spazzolare le plance con spazzole rotative d'acciaio, ottone o tynex, ed eliminare perfettamente la polvere. Mescolare accuratamente il prodotto con una spatola larga, fino ad ottenere una soluzione omogenea. Procedere quindi all'applicazione della prima mano (a pennello, rullo o spruzzo), carteggiare ed applicare una seconda mano con le stesse modalità.

L'applicazione di GLAMOUR BASE può essere seguita dall'applicazione di METAL e/o DIAMOND. In ogni caso il lavoro deve essere assolutamente terminato con GLAMOUR TOP.

AVVERTENZE

- Si raccomanda di acclimatare e applicare il prodotto ad una temperatura ambiente compresa tra +15°C e +35°C, con umidità relativa fra il 35% e il 70%.
- Per ottenere manufatti di colore bianco, o comunque di colore molto chiaro, è consigliabile eseguire un trattamento preparatorio con una mano di FONDO 300. Data la varietà del legno, si consiglia comunque di eseguire delle prove preliminari prima dell'applicazione.
- Rispettare sempre i tempi di carteggiabilità e sovrapplicabilità prescritti. **Dopo ogni carteggiatura eliminare accuratamente la polvere.**
- La carteggiatura deve essere eseguita con reti abrasive fini (grana 180÷220), a basso numero di giri e con passaggi veloci, oppure manualmente.
- La copertura e la tonalità del colore possono essere influenzate dalle caratteristiche del supporto legnoso e dalla preparazione dello stesso (spazzolatura, carteggiatura, ecc.). Raccomandiamo quindi di fare dei test preliminari prima di eseguire il trattamento sull'intera partita di legno.
- Carver declina ogni responsabilità per risultati finali non soddisfacenti che non siano dipendenti dalla qualità dei prodotti.
- **La superficie trattata è pedonabile dopo 24 ore e raggiunge le ottimali resistenze meccaniche dopo 7 - 10 giorni.**

Teme il gelo!

Smaltire eventuali residui nelle discariche autorizzate.

Il prodotto si conserva per 12 mesi, se immagazzinato in luogo fresco e asciutto, nel contenitore originale non aperto.

N.B. Le informazioni contenute nel presente bollettino tecnico sono elaborate sulla base delle nostre migliori esperienze e conoscenze, e si intendono fornite senza alcuna garanzia, poiché le modalità e condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo