



## BOLLETTINO TECNICO

rev. 00 del 23/06/09

## GLAMOUR BONDER (legante trasparente)

cod. GL2000

### DATI TECNICI *(riferiti a temperatura ambiente di +23°C e umidità relativa del 65%)*

Viscosità	35" F4 ± 5" F4
Peso specifico	1.00 ± 0.01
pH	8.0 ± 0.5
Rapporto d'impiego con METAL	da 90/10 a 50/50
Rapporto d'impiego con DIAMOND	da 90/10 a 50/50
Essiccazione fuori polvere	25 minuti
Sovraverniciatura dopo / entro	2 / 12 ore
Carteggiatura dopo	2 - 4 ore
Cauta calpestabilità dopo	24 ore
Essiccazione completa	5 - 7 giorni
Resa media per mano su legno spazzolato e trattato con GLAMOUR BASE	5 - 20 m <sup>2</sup> /l
Diluizione	ACQUA BLU
Pulizia degli attrezzi	IDROCLEANER
Massimo contenuto VOC %	6.7 %

### DESCRIZIONE

Legante monocomponente poliuretano alifatico all'acqua, da usare in combinazione con le paste METAL e DIAMOND per conferire effetti speciali alle plance di parquet spazzolato.

### APPLICAZIONE

Spazzolare le plance con spazzole rotative d'acciaio, ottone o tynex, quindi eliminare perfettamente la polvere, e trattare il legno con il fondo GLAMOUR BASE (vedere relativo bollettino tecnico). Aggiungere METAL o DIAMOND a GLAMOUR BONDER nei rapporti indicati, mescolare accuratamente fino ad ottenere una miscela omogenea, ed applicare l'impasto con spatola di gomma. Dopo 2 - 4 ore, carteggiare leggermente ed applicare una o due mani di GLAMOUR TOP.

### AVVERTENZE

- Si raccomanda di acclimatare e applicare il prodotto ad una temperatura ambiente compresa tra +15°C e +35°C, con umidità relativa fra il 35% e il 70%.
- Rispettare sempre i tempi di carteggiabilità e sovrapplicabilità prescritti. Dopo ogni carteggiatura eliminare accuratamente la polvere.
- **Durante l'applicazione fare attenzione a non lasciare eccessi di prodotto sulle plance.**
- La carteggiatura deve essere eseguita con reti abrasive fini (grana 180÷220), a basso numero di giri e con passaggi veloci, oppure manualmente.
- L'intensità dell'effetto decorativo è fortemente influenzata dalle caratteristiche del supporto legnoso, e dalla preparazione dello stesso (spazzolatura, carteggiatura, ecc.). Raccomandiamo quindi di fare dei test preliminari prima di eseguire il trattamento sull'intera partita di legno.
- Carver declina ogni responsabilità per risultati finali non soddisfacenti che non siano dipendenti dalla qualità dei prodotti.

### Teme il gelo!

Smaltire eventuali residui nelle discariche autorizzate.

Il prodotto si conserva per 12 mesi, se immagazzinato in luogo fresco e asciutto, nel contenitore originale non aperto.

*N.B. Le informazioni contenute nel presente bollettino tecnico sono elaborate sulla base delle nostre migliori esperienze e conoscenze, e si intendono fornite senza alcuna garanzia, poiché le modalità e condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo*