

**CARVER** S.r.l.  
Via Giovanni XXIII, 36  
20090 Rodano (MI) ITALY  
Tel. (02) 95.00171 (r.a.)  
Fax (02) 95.320.921  
internet: [www.carver.it](http://www.carver.it)



AZIENDA CON SISTEMA DI  
GESTIONE PER LA QUALITÀ  
CERTIFICATO DA DNV  
= UNI EN ISO 9001:2000 =

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
AMBIENTALE CERTIFICATO DA DNV  
= UNI EN ISO 14001:2004 =

## FICHA TÉCNICA

rev. 00 del 24/06/2009

**METAL SILVER** (pasta metalizada plateada)

cód. GL3000

**METAL GOLD** (pasta metalizada dorada)

cód. GL3100

### DATOS TÉCNICOS

(referidos a temperatura ambiente de +23°C y humedad relativa del aire del 65%)

Viscosidad	pasta tixotrópica
Color Metal Silver	plata
Color Metal Gold	oro
Peso específico Metal Silver	1.22 ± 0.05
Peso específico Metal Gold	1.66 ± 0.05
Proporción de empleo con el aglomerante Glamour Bonder	desde 10/90 hasta 50/50
Limpieza de los utensilios	IDROCLEANER
Contenido VOC% Metal Silver	0 %
Contenido VOC% Metal Gold	50 %

### DESCRIPCIÓN

Pastas metalizadas en solución acuosa para conferir efectos especiales a las planchas de parquet cepillado.

### APLICACIÓN

Cepillar las planchas con cepillos rotativos de acero, latón o tynex, luego eliminar esmeradamente el polvo, y tratar la madera con el fondo GLAMOUR BASE (ver la ficha técnica de este producto). Añadir METALSILVER o METAL GOLD a GLAMOUR BONDER en las proporciones indicadas, mezclar cuidadosamente hasta obtener una mezcla homogénea, que se aplicará con una espátula de goma. Tras 2 - 4 horas lijar ligeramente, y aplicar 1 o 2 manos de acabado con GLAMOUR TOP.

### ADVERTENCIAS

- Se recomienda aclimatar y aplicar el producto a una temperatura ambiente entre los +15° C y +35°C con una tasa de humedad relativa entre el 35% y el 70%.
- Hay que respetar siempre los intervalos prescritos para el lijado y el sobrebarnizado. Después de cada lijado eliminar cuidadosamente el polvo producido.
- **Durante la aplicación prestar atención a no dejar excesos de producto en las planchas.**
- El lijado debe ser realizado con rejillas abrasivas de grano fino (180÷220), a baja velocidad y con pasadas rápidas, o bien a mano.
- La intensidad del efecto decorativo está fuertemente influenciada por las características del soporte de madera y por su preparación (cepillado, lijado etc.). Por lo tanto aconsejamos hacer pruebas preliminares antes de proceder al tratamiento sobre toda la madera.
- CARVER declina cualquier responsabilidad para eventuales resultados finales no satisfactorios, que no sean dependientes de la calidad de los productos.

### ¡Teme el hielo!

Eliminar los eventuales residuos en los vertederos autorizados.

El producto se conserva 12 meses si está almacenado en un lugar fresco y seco, en su envase original no abierto.

Las informaciones contenidas en la presente ficha técnica han sido elaboradas sobre la base de nuestros conocimientos y nuestras mejores experiencias, y se consideran suministradas sin garantía alguna, ya que tanto las condiciones como la forma de uso del producto están fuera de nuestro control.