



TECHNISCHES MERKBLATT

Rev. 01 vom 15.09.2009

DIAMOND SILVER (silberne Glitzerpaste)	Best. Nr. GL4000
DIAMOND GOLD (goldene Glitzerpaste)	Best. Nr. GL4100
DIAMOND IRIDE (irisierende Glitzerpaste)	Best. Nr. GL4200

TECHNISCHE DATEN (bei Raumtemperatur von +23°C und relativer Luftfeuchtigkeit von 65%)

Viskosität	tixotropische Paste
Farbe Diamond Silver	Silber
Farbe Diamond Gold	Gold
Farbe Diamond Iride	irisierend
Spezifisches Gewicht Diamond Silver	1.11 ± 0.05
Spezifisches Gewicht Diamond Gold	1.12 ± 0.05
Spezifisches Gewicht Diamond Iride	1.08 ± 0.05
Mischungsverhältnis mit dem Bindemittel Glamour Bonder	von 10/90 bis 50/50
Überlackierung nach / innerhalb	2 / 8 Std
Reinigung der Geräte	IDROCLEANER
VOC-Gehalt %	68 %

BESCHREIBUNG

Pasten auf Basis von metallisierten Glittern in wässriger Suspension, für Spezialeffekte auf gebürsteten Dielen.

VERARBEITUNG

Die Parkettdielen mit Rotationsbürsten aus Stahl, Messing oder Tynex bürsten, den Staub sorgfältig entfernen und das Holz mit der Grundierung GLAMOUR BASE (siehe das entsprechende technische Merkblatt) behandeln. Die Paste DIAMOND in den angegebenen Mischungsverhältnissen zum GLAMOUR BONDER hinzufügen, gut vermischen bis ein homogenes Gemisch erhalten wird. Das Gemisch mit einem Gummispachtel auftragen. Frühestens nach 2 Stunden, und innerhalb von 8 Stunden Trockenszeit, 1 oder 2 Schichten GLAMOUR TOP auftragen.

HINWEISE

- Bei der Verarbeitung ist eine Temperatur zwischen +15°C und +35°C mit relativer Luftfeuchtigkeit zwischen 35% und 70% zu empfehlen. Vor Gebrauch das Produkt dementsprechend akklimatisieren.
- **Während des Auftragens ist es darauf zu achten, dass kein Produktüberschuß auf den Dielen hinterlassen wird.**
- Sollte der Boden später bearbeitet werden (Bsp. Schleifen...), kann es zu Farbveränderungen kommen.
- Die Intensität des Dekorationseffektes wird durch die Eigenschaften des Holzuntergrundes sowie durch dessen Vorbereitung (Bürsten, Schleifen, usw.) stark beeinflusst. Daher wird empfohlen, vor der Behandlung der ganzen Holzpartie Proben auszuführen.
- Die Fa. CARVER lehnt jegliche Verantwortung für unbefriedigende Endergebnisse ab, die nicht von der Qualität der Produkte abhängig sind.

Vor Frost schützen!

Eventuelle Reste in den genehmigten Deponien entsorgen.

In unangebrochenem Originalgebinde bei kühler und trockener Lagerung 12 Monate haltbar.

Die in diesem Merkblatt angegebenen Informationen werden nach bestem Wissen und aufgrund unserer Erfahrungen erteilt. Aufgrund der vielfältigen Anwendungen und Nutzungen des Produkts ist eine Haftung unsererseits jedoch ausgeschlossen