



## BOLLETTINO TECNICO

rev. 00 del 26/06/2009

**GLAMOUR TOP/SL (finitura semilucida)**

cod. GL5000

**GLAMOUR TOP/S (finitura satinata)**

cod. GL5100

**GLAMOUR TOP/O (finitura opaca)**

cod. GL5200

### DATI TECNICI

(riferiti a temperatura ambiente di +23 °C e umidità relativa del 65%)

Rapporto miscela in volume (con l'induritore Idro 2)	10 : 1
Viscosità del componente 1	23" F4 ± 2" F4
Viscosità del prodotto catalizzato (dopo 30 min)	30" F4 ± 5" F4
Peso specifico del componente 1	1.03 ± 0.01
pH	8.0 ± 1.0
Durata della miscela	4 ore
Essiccazione fuori polvere	15 minuti
Sovraverniciatura dopo / entro	3 / 6 ore
Carteggiatura e applicazione dopo / entro	5-6 / max. 30 ore
Cauta calpestabilità dopo	24 ore
Essiccazione completa	6 - 8 giorni
Durezza König	50
Durezza Buchholz	91
Resistenza all'abrasione <i>test Taber abraser , mola CS10 , peso 1000g , giri 1000</i>	14 mg
Grado di brillantezza GLAMOUR TOP/SL	50 gloss
GLAMOUR TOP/S	35 gloss
GLAMOUR TOP/O	15 gloss
Resa media per mano	10 - 12 m <sup>2</sup> /litro
VOC %(calcolato sulla miscela catalizzata 10:1)	9.9 %
VOC g/l (calcolato sulla miscela catalizzata 10 : 1)	102 g/lt
Massimo VOC consentito ( <i>cat. j BA Finitura bicomponente per parquet</i> )	140 g/lt

### DESCRIZIONE

Vernice bicomponente poliuretanicca alifatica all'acqua, addizionata con nanoparticelle di carborundum, per pavimenti ed altre superfici in legno. Facile da miscelare e da applicare, GLAMOUR TOP offre eccellente resistenza all'abrasione e alle strisciate, ed ottima resistenza chimica. È adatta per pavimenti soggetti a forte usura.

### APPLICAZIONE

Dopo aver applicato GLAMOUR BASE, METAL e/o DIAMOND in combinazione con GLAMOUR BONDER, carteggiare leggermente con carta o rete grana 180-240 ed eliminare perfettamente la polvere.  
Agitare GLAMOUR TOP componente 1 (vernice) per dissolvere ogni eventuale sedimento formatosi sul fondo della tanica, quindi aggiungere l'induritore IDRO 2 nel rapporto prescritto (10%) e mescolare accuratamente. **Attendere 15-20 minuti prima di applicare.** Una seconda mano di GLAMOUR TOP può essere applicata rispettando i tempi di sovraverniciatura o carteggiatura indicati in tabella.

### AVVERTENZE

- Si raccomanda di acclimatare e di applicare il prodotto a una temperatura ambiente compresa fra +15° e +35°C, con umidità relativa fra 35% e 70%.
- **Prima di applicare, accertarsi dell'avvenuta dissoluzione dell'induritore nella vernice** (si verifica sempre un lieve aumento della viscosità della miscela).
- **Attenersi scrupolosamente alla resa consigliata.**
- Rispettare i tempi di carteggiatura e sovraverniciatura prescritti. Se si esegue una sovrapplicazione senza carteggiare, non superare mai le 6 ore dall'applicazione della mano precedente. Se si fa la carteggiatura con susseguente applicazione, non superare mai le 30 ore. **Dopo ogni carteggiatura eliminare accuratamente la polvere prodotta.**
- Per migliorare la distensione o per ritardare l'essiccazione, in particolare durante i mesi caldi, aggiungere alla vernice catalizzata il nostro DILUENTE A-60 in misura del 2%, oppure il diluente ACQUA BLU in misura non superiore al 5%.
- Per la pulizia degli attrezzi utilizzare IDROCLEANER o, in mancanza di questo, acqua, meglio se tiepida.
- **La superficie trattata è pedonabile con cautela dopo 24 ore e raggiunge le ottimali resistenze meccaniche dopo 6 - 8 giorni.**

**Teme il gelo!**

Smaltire eventuali residui nelle discariche autorizzate.

Il prodotto si conserva per 12 mesi, se immagazzinato in luogo fresco e asciutto, nei contenitori originali non aperti.

**N.B. Le informazioni contenute nel presente bollettino tecnico sono elaborate sulla base delle nostre migliori esperienze e conoscenze, ma si intendono fornite senza alcuna garanzia, poiché le modalità e condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo.**