



FICHE TECHNIQUE

rev. 00 du 10/09/2008

ISOLANTE 65 (imprégnant bouche-pores pour parquet et bois)

code MO2200

DONNÉES TECHNIQUES *(référéées à température ambiante de +23°C et humidité relative de l'air de 65%)*

Aspect	liquide transparent
Viscosité	30" F4 ± 5" F4
Poids spécifique	0.86 ± 0.01
Séchage superficiel ♦	10 - 15 min.
Ponçage après ♦	1 h.
Séchage complet	2 h.
Rendement moyen recommandé (par couche) ♦	10 - 12 m ² /litre
Nettoyage des outils	DILUENTE LAVAGGIO
Contenu VOC %	81 %
Contenu VOC g/l	697 g/l
Contenu VOC maximum admis (Subcat. f PS Lasure non filomogène pour bois)	700 g/l

♦ *par rapport à l'essence du bois, aux modalités de ponçage et à la quantité de produit absorbée*

DESCRIPTION

Imprégnant monocomposant en solvant alcoolique pour bois absorbants. Indiqué comme couche de fond à ponçage rapide en combinaison avec nos finitions à l'eau et au solvant. ISOLANTE 65 n'obscurcit pas le bois et convient particulièrement pour le traitement du teak et des essences claires. Produit prêt à l'usage. **Conditionnement standard**: bidon de 10 litres.

APPLICATION

Poncer la surface avec des abrasifs de grain 100÷120, en ayant soin d'éliminer toute trace éventuelle d'huile, cire ou vernis préexistant. Après le ponçage, dépoussiérer soigneusement avec l'aspirateur et le chiffon antistatique. Appliquer une couche de produit au rouleau ou au pinceau, puis terminer le travail selon un des cycles suivants :

- Ponçage et application de deux couches de finition.
- Application d'une couche de finition, ponçage et application d'une ou deux couches de finition.

AVERTISSEMENTS

- Avant d'appliquer, acclimater le support et le produit à une température comprise entre +15°C et +35°C.
- Les surfaces à traiter doivent avoir une humidité inférieure à 12%.

Ne pas jeter d'éventuels résidus dans la nature ou les égouts !

Le produit se conserve pendant au moins 12 mois dans un endroit sec et frais et dans sa confection originale non ouverte.

N.B. Les informations contenues dans cette fiche technique sont élaborées sur la base de notre meilleure expérience et de nos connaissances les plus récentes, mais elles sont données sans aucune garantie, puisque les conditions et les modalités d'usage du produit nous sont inconnues.