



BOLLETTINO TECNICO

rev. 00 del 10/09/2008

ISOLANTE 65 (impregnante turapori per parquet e legno)

cod. MO2200

DATI TECNICI (riferiti a temperatura ambiente di +23° C e umidità relativa dell'aria del 65%)

Aspetto	liquido trasparente
Viscosità	30" F4 ± 5" F4
Peso specifico	0.86 ± 0.01
Essiccazione superficiale ♦	10 - 15 min.
Carteggiabilità dopo ♦	1 ora
Essiccazione completa	2 ore
Resa media consigliata (per mano) ♦	10 - 12 m ² /litro
Pulizia degli attrezzi	DILUENTE LAVAGGIO
Contenuto VOC %	81 %
Contenuto VOC g/l	697 g/l
Massimo VOC consentito (cat. f BS Impregnante per legno con pellicola a spessore minimo)	700 g/l

♦ in relazione al tipo di legno, alla modalità di levigatura e alla quantità di prodotto assorbito

DESCRIZIONE

Impregnante monocomponente in solvente alcolico per essenze legnose assorbenti. Indicato come mano di fondo a rapida carteggiabilità in combinazione con le nostre finiture all'acqua e al solvente. Non scurisce il legno ed è particolarmente idoneo al trattamento del teak e delle essenze chiare. Il prodotto è pronto all'uso.

Confezione standard: latta da litri 10.

APPLICAZIONE

Levigare la superficie con abrasivi grana 100÷120, eliminando ogni eventuale traccia di olio, cera o vernice preesistente, quindi togliere la polvere prodotta con aspirapolvere e panno antistatico. Applicare una mano di prodotto a rullo o a pennello, quindi procedere secondo uno dei seguenti cicli:

- Carteggiatura e sovrapplicazione di due o tre mani di finitura.
- Sovrapplicazione con una mano di finitura, carteggiatura e sovrapplicazione con una o due mani di finitura.

AVVERTENZE

- Prima dell'applicazione acclimatare il manufatto e il prodotto a una temperatura compresa tra +15°C e +35°C.
- Le superfici da trattare devono avere un contenuto di umidità inferiore al 12%.

Non gettare eventuali residui nel terreno o nelle fognature!

Il prodotto si conserva per almeno 12 mesi, se immagazzinato in luogo fresco e asciutto, nel contenitore originale non aperto.

N.B. Le informazioni contenute nel presente bollettino tecnico sono elaborate sulla base delle nostre migliori esperienze e conoscenze, ma si intendono fornite senza alcuna garanzia, poiché le modalità e condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo.