



FICHA TÉCNICA

rev 05 21/01/2008

PU-Z500

cód. SO3000

DATOS TÉCNICOS

(referidos a una temperatura ambiente de +23° C y una humedad relativa del aire del 65%)

Viscosidad	2500 ± 500 Poise
Peso específico	1.34 ± 0.03
Tiempo abierto	50 min.
Pisado del parquet encolado después de	24 h.
Lijado después de	24 - 48 h.
Secado completo	36 - 48 h.
Carga de ruptura	4.0 ± 0.5 N/mm ²
Resistencia a la temperatura	>-40 ÷ <+80 °C
Rendimiento medio	0.9-1.3 m ² /kg

DESCRIPCIÓN

Cola monocomponente poliuretánica higrorendurecedora, sin agua ni disolventes. PU-Z500 ofrece óptima resistencia al agua, a los álcali, a los saltos de temperatura y al envejecimiento. Se aplica fácilmente con espátula dentada (de dientes anchos o estrechos según la calidad de la subbase) o bien con pistola para saquitos de 0,9 kg.

Estudiada para realizar encolados fuertes y flexibles sobre todos tipos de soporte, esta cola es apta para madera, baldosas, goma y materiales plásticos. Además es particularmente idónea para **pavimentos con calefacción**. Si se aplica sobre toda la superficie en capa uniforme, permite colocar el parquet en soleras de hormigón con humedad residual **hasta el 5%** en el momento de la puesta.

PU-Z500 es un producto **hipoalergénico**, exento de emisiones nocivas durante y después de la aplicación (Relato de ensayo prot. n° 27629/1 del Laboratorio italiano CATAS).

Confecciones: saquito de 0,9 kg en cartones de 20 piezas y latas de 14 kg.

APLICACION

La subbase tiene que ser compacta, no pulverulenta y exenta de residuos de aceite y colas viejas. El contenido de humedad residual en el bloque de hormigón, medido con higrómetro de carburo, no debe ser más del 5%.

En el caso de superficies defectuosas, se aconseja hacer un tratamiento preliminar con nuestros aprestos Primer V3a BZA o SH 8000.

Aplicar la cola y colocar el parquet en el plazo de 50 minutos.

ADVERTENCIAS

- Se recomienda aclimatar y aplicar el producto a una temperatura entre los +5°C y los 35°C.
- **El producto no debe ser diluido.**
- Durante la aplicación emplear guantes de goma o una crema barrera para protegerse las manos.
- Para quitar las manchas y eliminar los restos de cola fresca utilizar un trapo empapado de nuestro quitamanchas NET PARQUET o de disolvente DILUENTE V3a.
- En caso de que no se utilice toda la cola de una lata abierta, es aconsejable cubrir lo restante con hoja de aluminio para evitar la formación de una piel. El saquito tiene que ser cerrado con cinta plástica adhesiva.

¡ No tirar eventuales residuos en el terreno o en los desagües !

El producto se conserva por lo menos 12 meses, si está almacenado entre los +5°C y los +25°C, en su envase original no abierto.

NOTA: Las informaciones contenidas en la presente ficha técnica han sido elaboradas sobre la base de nuestro saber y nuestras mejores experiencias y se consideran suministradas sin ninguna garantía, ya que tanto las condiciones como la forma de uso del producto están fuera de nuestro control.