



FICHA TÉCNICA

rev. 01 del 11/01/2008

SIGILBLACK (adhesivo sellador negro)

cód. SO4020

DATOS TÉCNICOS

(referidos a temperatura ambiente de +23°C y humedad relativa del 65%)

Aspecto	pasta negra
Peso específico	1.01 ± 0.02
Temperatura de aplicación	desde 5°C hasta 35°C
Tiempo abierto	15 min
Tiempo de secado (espesor 3 mm)	20 h
Tiempo de espera para efecto ventosa	10 min
Se puede pisar después de	24 h
Tiempo de espera para el sobrebarnizado	24 h
Dureza Shore A	25
Resistencia a la tracción	1.5 N/mm ²
Módulo elástico 100%	0.5 N/mm ²
Alargamiento de ruptura	300 %
Alargamiento máximo en ejercicio	25 %
Resistencia a la temperatura	desde -50°C hasta +100°C
Confección	cartucho de 290 cc

DESCRIPCIÓN

Adhesivo sellador monocomponente higr endurecedor universal a base de resinas silano-modificadas. SIGILBLACK es elástico, sobrebarnizable, impermeable, resistente a los rayos UV y los agentes atmosféricos. Puede ser utilizado para ensamblar y sellar los materiales siguientes: madera, hormigón, vidrio, cerámica, piedra, pvc, metal. Es especialmente indicado para llenar las juntas del parquet colocado a "cubierta de buque" (en azoteas, cuartos de baño, botes), o como clavo químico para la colocación de los rodapiés y de las tablas para el comienzo de la puesta.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las superficies que hay que tratar deben ser perfectamente limpias y secas.

DETERMINACIÓN DE LA PROPORCIÓN DE LAS JUNTAS

El ancho de la junta debe ser al menos 5-6 veces más que el movimiento supuesto.

FÓRMULA PARA LA DETERMINACIÓN DEL RENDIMIENTO DE UN CARTUCHO

Largo (en m) = 290 : Ancho de la junta (en mm) x Profundidad de la junta (en mm).

APLICACIÓN

Cortar la punta del cartucho encima del fileteado a medida relativa al ancho de la junta y atornillar la boquilla, luego aplicar el sellador por medio de una pistola, y alisar de inmediato el estucado con una espátula llana. Para no manchar las orillas, es aconsejado abrugarlas con cinta plástica adhesiva de blanqueador, que se quitará inmediatamente después de la aplicación.

ADVERTENCIAS

- Eventuales restos de producto fresco se eliminan con nuestro quitamanchas NET PARQUET; una vez seco, el producto se puede sólo quitar mecánicamente.
- Durante el secado del sellador el área de trabajo tiene que ser bien ventilada.
- El producto fresco puede irritar la piel. En caso de contacto lavarse con agua y jabón.

! No tirar residuos en el suelo o en las alcantarillas!

El producto se conserva al menos 12 meses si está almacenado en un lugar fresco y seco, en su envase original no abierto.

Nota: Las informaciones contenidas en la presente ficha técnica han sido elaboradas sobre la base de nuestros conocimientos y nuestras mejores experiencias, y se consideran suministradas sin garantía alguna, ya que tanto las condiciones como la forma de uso del producto están fuera de nuestro control.