

**TECHNISCHES MERKBLATT**

rev. 00 2/6/99

**PARQUET FIX**

**Best. N° SO7520**

**TECHNISCHE DATEN** (bei Raumtemperatur von +20°C und relativer Luftfeuchtigkeit von 65%)

Viskosität	3000-4000 mPa.s
Spezifisches Gewicht	1.1 g/cm <sup>2</sup>
Feststoffgehalt	100 %
Härtungszeit	12 – 24 Std.
Farbe	braun

**BESCHREIBUNG**

Expandierender Einkomponenten-PU-Klebstoff für Holz, besonders geeignet zum Festkleben von losen Parkettlamellen. Kann auch als Leim für Tischlerarbeiten verwendet werden: die damit erzielten Verleimungen weisen hohe Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und die Lösungsmittel auf.

**VERPACKUNG**

0,5-kg-Plastikflaschen mit Tülle.

**VERARBEITUNG**

**PARQUET:** In die festzuklebende Lamelle ein Loch bohren und darin den Klebstoff durch die Tülle eingießen. Für wenigstens 24 Std. ein Gewicht auf der Lamelle stehen lassen, danach das Loch verkitten, am besten mit einer von unseren Holzkittlösungen (es muß jedenfalls ein plastischer Kitt verwendet werden, um eine mögliche Wechselwirkung mit den Versiegelungsprodukten zu vermeiden). Anschließend darf man den Parkettboden schleifen.

**TISCHLEREI:** Den Leim nur einseitig mit einer Spachtel auftragen, dann die beiden zu verleimenden Teile 12 – 24 Std. mittels einer Zwinge pressen.

**HINWEISE**

Eine Raumtemperatur von mindestens +5°C ist bei der Verarbeitung zu empfehlen.

Klebstoffrückstände oder –ausquellungen können wie folgt entfernt werden:

- Vor der Härtung mit unserem Verdüner DILUENTE V3a.
- Nach der Härtung durch Abkratzen mit einem Schabeisen oder mit einer Messerklinge.

**Achtung!** PARQUET FIX kann auf die Versiegelungsprodukte reagieren.

**Nur für Profis!**

**Eventuelle Reste nicht auf den Erdboden und nicht in die Kanalisation schütten!**

**Das Produkt ist mindestens 12 Monate haltbar, wenn es ungeöffnet in seinen Originalbehältern bei Raumtemperatur zwischen + 5 und 25 °C gelagert wird.**

*N.B. Die in diesem Merkblatt angegebenen Informationen werden nach bestem Wissen und aufgrund unserer Erfahrungen erteilt. Aufgrund der vielfältigen Anwendungen und Nutzungen des Produkts ist eine Haftung unsererseits jedoch ausgeschlossen.*