



BOLLETTINO TECNICO

rev. 03 15/12/06

BIOREXOL (impregnante non filmogeno per legno)

cod. SO8300

BIOWAX (finitura a cera per legno)

cod. SO8301

DATI TECNICI BIOREXOL	
<i>(riferiti a temperatura ambiente di +23°C e umidità relativa del 65%)</i>	
Aspetto	liquido bruno
Viscosità	75" F4 ± 10" F4
Peso specifico	0.95 ± 0.01
Essiccazione superficiale	1 - 2 ore
Sovrapplicabilità dopo / entro	6 / 48 ore
Cauta pedonabilità dopo	24 ore
Essiccazione completa	7 - 10 giorni
Resa media per mano ♦	20 - 60 m ² /lt
Diluzione e pulizia attrezzi	DILUENTE LINOLUX
Massima diluizione consentita (Dir. 2004/42/CE)	200 %
VOC %	1.5 %
Contenuto VOC	14 g/lt
Massimo VOC consentito (cat. f BS Impregnante non filmogeno per legno)	700 g/lt

DATI TECNICI BIOWAX	
<i>(riferiti a temperatura ambiente di +23°C e umidità relativa del 65%)</i>	
Aspetto	pasta bruna
Peso specifico	0.94 ± 0.01
Essiccazione superficiale	2 - 4 ore
Sovrapplicabilità dopo / entro	6 / 48 ore
Cauta pedonabilità dopo	24 ore
Essiccazione completa	7 - 10 giorni
Resa media per mano ♦	50 - 150 m ² /kg
Pulizia attrezzi	DILUENTE LINOLUX
VOC	1.4 %
VOC	13 g/lt
Massimo VOC consentito (cat. e BS finitura a cera per legno)	500 g/lt

♦ in relazione al tipo di legno, alla modalità di levigatura

DESCRIZIONE

BIOREXOL è un impregnante ad altissimo solido a base di materie prime naturali, studiato per la protezione del legno, e in particolare del parquet.

BIOWAX è una pasta a base di materie prime naturali studiata appositamente per migliorare le caratteristiche di idrorepellenza e resistenza all'usura delle superfici trattate ad olio.

Confezione standard BIOREXOL: latta da 5 litri. Il prodotto è pronto all'uso.

Confezione standard BIOWAX: latta da 1 Kg. Il prodotto è pronto all'uso.

MODALITÀ D'USO

Levigare il supporto con abrasivi grana 120÷150, eliminando ogni eventuale traccia di olio, cera o vernice preesistente, quindi pulire dalla polvere prodotta. Applicare BIOREXOL mediante Termopad (monospazzola munita di serbatoio con serpentino riscaldante) o a spatola (in questo caso è necessario un post trattamento con monospazzola munita di disco verde). A distanza di 4 ore applicare BIOWAX a spatola e uniformare la superficie con monospazzola munita di disco giallo o bianco.

MANUTENZIONE

Per la pulizia e la manutenzione ordinaria utilizzare DERGOS.

Per la manutenzione straordinaria e il ripristino delle zone impoverite, eseguire una pulizia a fondo con DETEROL, applicare BIOWAX a spatola o a tampone, e uniformare la superficie con monospazzola o lucidatrice munita di disco bianco.

AVVERTENZE

- Prima dell'applicazione acclimatare il manufatto e il prodotto a una temperatura compresa tra +15°C e +35°C.
- Le superfici da trattare devono avere un contenuto di umidità inferiore al 15%.
- Non lasciare eccesso di prodotto in superficie. Al termine del lavoro tutto l'olio (o la pasta) deve essere stato assorbito dal legno.
- Il manufatto trattato è pedonabile con cautela dopo 24 ore, e non deve venire a contatto con acqua per almeno 72 ore.
- Per 7-10 giorni evitare di collocare mobili e tappeti sulla superficie trattata.
- **Dopo l'uso, per evitare fenomeni di autocombustione, gli stracci e/o la carta impregnati di prodotto devono essere immersi in acqua prima di essere gettati.**

Non gettare eventuali residui nel terreno o nelle fognature!

Il prodotto si conserva per almeno 12 mesi se immagazzinato in luogo fresco e asciutto, nel suo contenitore originale non aperto.

N.B. Le informazioni contenute nel presente bollettino tecnico sono elaborate sulla base delle nostre migliori esperienze e conoscenze, ma si intendono fornite senza alcuna garanzia, poiché le modalità e condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo.