



BOLLETTINO TECNICO

rev. 01 20/09/06

EXTEROL 040 (impregnante non filmogeno per esterni)

cod. SO8501

DATI TECNICI

(riferiti a temperatura ambiente di +23°C e umidità relativa del 65%)

Aspetto	liquido bruno opalescente
Viscosità	12" F4 ± 2" F4
Peso specifico	0.87 ± 0.01
Essiccazione fuori polvere	2 - 4 ore
Sovrapplicabilità dopo / entro	6 / 24 ore
Cauta pedonabilità dopo	24 - 48 ore
Essiccazione completa	10 - 15 giorni
Resa media per mano ♦	15 - 30 m ² /litro
Diluizione e pulizia attrezzi	DILUENTE LINOLUX
Massima diluizione consentita (Dir. 2004/42/CE)	30 %
VOC	60 %
VOC	517 g/lt
Massimo VOC consentito (cat. f BS Impregnante non filmogeno per legno)	700 g/lt

♦ in relazione al tipo di legno, alla modalità di levigatura e alla quantità di prodotto assorbito

DESCRIZIONE

Prodotto della linea GREEN LINE a base di oli naturali e uretanizzati. Studiato appositamente per la protezione del legno all'esterno, EXTEROL 040 è idoneo sia al trattamento del legno grezzo, che al ripristino di manufatti precedentemente trattati. Il prodotto è adatto sia per uso professionale sia per il fai-da-te.

EXTEROL 040 è disponibile in versione neutra e in 14 varianti colorate trasparenti (bianco, superbianco, giallo, rosso, verde, blu, douglas, ebano, mogano, noce mansonia, noce rigatino, palissandro, quercia, teak).

Confezione standard: latta da 2.5 litri. Il prodotto è pronto all'uso.

MODALITÀ D'USO

Levigare il supporto con abrasivi grana 100÷120, eliminando ogni eventuale traccia di olio, cera o vernice preesistente, quindi pulire dalla polvere prodotta. Agitare la latta di EXTEROL 040 per consentire un'adeguata dispersione degli opacizzanti e degli eventuali pigmenti. Procedere infine all'applicazione, mediante pennello, straccio o tampone. Dopo alcuni minuti è necessario strofinare la superficie trattata con uno straccio o un tampone, in maniera da agevolare la penetrazione del prodotto nei pori del legno ed asportare l'olio eccedente. Dopo 6 ed entro 24 ore è possibile applicare una seconda mano di prodotto con le modalità sopra descritte, senza carteggiare.

A distanza di 2 o 3 mesi, è opportuno verificare lo stato del manufatto trattato, ed applicare un'eventuale mano di ripristino, con le modalità sopra descritte, nelle zone impoverite e sulle nuove fessurazioni che possono essere state causate dalla stagionatura del legno.

MANUTENZIONE

Si consiglia di pulire periodicamente il manufatto con il nostro prodotto DETER PARQUET.

Al deteriorarsi della superficie ripetere il trattamento con EXTEROL 040 come descritto sopra.

AVVERTENZE

- Prima dell'applicazione acclimatare il manufatto e il prodotto a una temperatura compresa tra +15°C e +35°C.
- Le superfici da trattare devono avere un contenuto di umidità inferiore al 15%.
- Non lasciare eccesso di prodotto in superficie. Al termine del lavoro tutto l'olio deve essere stato assorbito dal legno.
- Il manufatto trattato non deve venire a contatto con acqua per almeno 48 ore dall'applicazione.
- La durata del trattamento protettivo dipende da molteplici fattori: qualità del legno, esposizione e utilizzo del manufatto, condizioni climatiche. Le versioni colorate offrono comunque una migliore resistenza agli agenti atmosferici.
- **Dopo l'uso, per evitare fenomeni di autocombustione, gli stracci e/o la carta impregnati di prodotto devono essere immersi in acqua prima di essere gettati.**

Non gettare eventuali residui nel terreno o nelle fognature!

Il prodotto si conserva per almeno 12 mesi se immagazzinato in luogo fresco e asciutto, nel suo contenitore originale non aperto.

N.B. Le informazioni contenute nel presente bollettino tecnico sono elaborate sulla base delle nostre migliori esperienze e conoscenze, ma si intendono fornite senza alcuna garanzia, poiché le modalità e condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo.