



## BOLLETTINO TECNICO

rev. 00 del 23/01/2009

**HOUSE/SL** (finitura semilucida)

cod. VE3800

**HOUSE/S** (finitura satinata)

cod. VE3810

**HOUSE/O** (finitura opaca)

cod. VE3820

### DATI TECNICI

(riferiti a temperatura ambiente di +23°C e umidità relativa del 65%)

Viscosità	35" F4 ± 10" F4
Peso specifico	1.04 ± 0.02
pH	8.5 ± 1.0
Essiccazione fuori polvere	20 minuti
Sovraverniciatura dopo / entro	3 / 48 ore
Carteggiatura dopo	6 - 8 ore
Cauta calpestatibilità dopo	24 ore
Essiccazione completa	5 - 7 giorni
Durezza König	71
Durezza Buchholz	73
Resistenza all'abrasione (Test Taber Abraser , mola CS10 , peso 1000 g, giri 1000)	50 mg
Grado di brillantezza HOUSE/SL	50 gloss
HOUSE/S	35 gloss
HOUSE/O	20 gloss
Resa media per mano	10 - 12 m <sup>2</sup> /litro
Massimo contenuto VOC %	10 %
Massimo contenuto VOC in g/l	105 g/l
Massimo VOC consentito (cat. I BA pitture monocomponenti ad alte prestazioni)	140 g/l

### DESCRIZIONE

Vernice monocomponente acrilica all'acqua, indicata per la verniciatura del parquet, in particolare di legni chiari (rovere, faggio, pino ecc.). Facile da applicare a rullo, pennello o spatola.

Per incrementare la resistenza chimico-fisica del film, è possibile, aggiungere all'ultima mano un 4% di additivo reticolante SUPER PLUS.

### APPLICAZIONE

Levigare e, se necessario, stuccare e rasare il pavimento. Dopo aver passato l'abrasivo di grana fine, eliminare perfettamente la polvere e procedere alla verniciatura, applicando di preferenza uno dei seguenti cicli:

- 1 mano di HOUSE a rullo. Carteggiare, quindi applicare una seconda mano a spatola. *Senza carteggiare*, sovraverniciare con 1 mano di HOUSE a pennello o a rullo.
- 2 mani di HOUSE a spatola. *Senza carteggiare*, sovraverniciare con 2 mani a pennello o a rullo (è possibile carteggiare fra le due ultime mani).
- 2 o 3 mani (a seconda dell'assorbimento del legno) di HOUSE a rullo o a pennello. Carteggiare leggermente fra una mano e l'altra.

HOUSE può essere applicata anche in combinazione con i nostri fondi all'acqua.

### AVVERTENZE

- **L'eventuale formazione di "pellicine" in corrispondenza del tappo non pregiudica la qualità del prodotto. Prima dell'applicazione, e dopo aver agitato la confezione, si consiglia una semplice filtrazione della vernice.**
- Si raccomanda di acclimatare e applicare il prodotto ad una temperatura ambiente compresa tra +15°C. e 35°C. con umidità relativa fra il 35% e il 70%. Durante i mesi caldi, per migliorare la distensione della vernice, è consigliabile aggiungere circa il 5% di acqua demineralizzata.
- Una volta miscelato alla vernice, l'additivo SUPER PLUS conserva la sua efficacia per 4 ore; dopo questo lasso di tempo si può utilizzare la vernice miscelata per le prime mani.
- Rispettare sempre i tempi di carteggiabilità e sovrapplicabilità prescritti. **Dopo ogni carteggiatura eliminare accuratamente la polvere.**
- La carteggiatura deve essere eseguita con reti abrasive fini (180-220), a basso numero di giri e con passaggi veloci, oppure manualmente.
- Per la pulizia degli attrezzi utilizzare IDROCLEANER o, in mancanza di questo, acqua, meglio se tiepida.
- **La superficie trattata è pedonabile dopo 24 ore e raggiunge le ottimali resistenze meccaniche dopo 5 - 7 giorni.**

**Teme il gelo!**

**Non gettare eventuali residui nel terreno o nelle fognature!**

**Il prodotto si conserva per 12 mesi, se immagazzinato in luogo fresco e asciutto, nel contenitore originale non aperto.**

*N.B. Le informazioni contenute nel presente bollettino tecnico sono elaborate sulla base delle nostre migliori esperienze e conoscenze, e si intendono fornite senza alcuna garanzia, poiché le modalità e condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo*