



BOLLETTINO TECNICO

rev. 9 del 06/12/06

AQUAHIT/SL	(Finitura semilucida)
AQUAHIT/S	(Finitura satinata)
AQUAHIT/O	(Finitura opaca)

cod. VE3900
cod. VE3910
cod. VE3920

DATI TECNICI

(riferiti a temperatura ambiente di +23°C e umidità relativa del 65%)

Viscosità	35" F4 ± 10" F4
Peso specifico	1.04 ± 0.02
pH	8.0 ± 0.5
Essiccazione fuori polvere	20 minuti
Sovraverniciatura dopo / entro	3 / 48 ore
Carteggiatura dopo	6 - 8 ore
Cauta calpestatibilità dopo	24 ore
Essiccazione completa	5 - 7 giorni
Durezza König	77
Durezza Buchholz	77
Resistenza all'abrasione (Test Taber Abraser, mola CS10, peso 1000 g, giri 1000)	35 mg
Grado di brillantezza AQUAHIT/SL	50 gloss
AQUAHIT/S	35 gloss
AQUAHIT/O	20 gloss
Resa media per mano	10 - 12 m ² /litro
Massimo contenuto VOC %	10 %
Massimo contenuto VOC in g/l	104 g/l
Massimo VOC consentito (cat. I BA pitture monocomponenti ad alte prestazioni)	140 g/l

DESCRIZIONE

Vernice monocomponente acrilica all'acqua, indicata per la verniciatura del parquet, in particolare di legni chiari (rovere, faggio, pino ecc.). Facile da applicare a rullo, pennello o spatola, AQUAHIT offre buona resistenza all'abrasione. Per incrementare ulteriormente la resistenza chimicofisica del film, è possibile, aggiungere all'ultima mano un 4% di additivo reticolante PLUS.

APPLICAZIONE

Levigare e, se necessario, stuccare e rasare il pavimento. Dopo aver passato l'abrasivo di grana fine, eliminare perfettamente la polvere e procedere alla verniciatura, applicando di preferenza uno dei seguenti cicli:

- 1 mano di AQUAHIT a rullo. Carteggiare, quindi applicare una seconda mano a spatola. *Senza carteggiare*, sovraverniciare con 1 mano di AQUAHIT a pennello o a rullo.
- 2 mani di AQUAHIT a spatola. *Senza carteggiare*, sovraverniciare con 2 mani a pennello o a rullo (è possibile carteggiare fra le due mani di finitura).
- 2 o 3 mani (a seconda dell'assorbimento del legno) di AQUAHIT a rullo o a pennello. Carteggiare leggermente fra una mano e l'altra.

AQUAHIT può essere applicata anche in combinazione con i nostri fondi all'acqua.

AVVERTENZE

- **L'eventuale formazione di "pellicine" in corrispondenza del tappo non pregiudica la qualità del prodotto. Prima dell'applicazione, e dopo aver agitato la confezione, si consiglia una semplice filtrazione della vernice.**
- Si raccomanda di acclimatare e applicare il prodotto ad una temperatura ambiente compresa tra +15°C. e 35°C. con umidità relativa fra il 35% e il 90%. Durante i mesi caldi, per migliorare la distensione della vernice, è consigliabile aggiungere circa il 5% di acqua demineralizzata.
- Una volta miscelato alla vernice, l'additivo PLUS conserva la sua efficacia per 24 ore; dopo questo lasso di tempo si può utilizzare la vernice miscelata per le prime mani.
- Rispettare sempre i tempi di carteggiabilità e sovrapplicabilità prescritti. **Dopo ogni carteggiatura eliminare accuratamente la polvere.**
- La carteggiatura deve essere eseguita con reti abrasive fini (180-220), a basso numero di giri e con passaggi veloci, oppure manualmente.
- Per la pulizia degli attrezzi utilizzare IDROCLEANER o, in mancanza di questo, acqua, meglio se tiepida.
- **La superficie trattata è pedonabile dopo 24 ore e raggiunge le ottimali resistenze meccaniche dopo 5 - 7 giorni.**

Teme il gelo!

Non gettare eventuali residui nel terreno o nelle fognature!

Il prodotto si conserva per 12 mesi, se immagazzinato in luogo fresco e asciutto, nel contenitore originale non aperto.

N.B. Le informazioni contenute nel presente bollettino tecnico sono elaborate sulla base delle nostre migliori esperienze e conoscenze, e si intendono fornite senza alcuna garanzia, poiché le modalità e condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo