

CARVER S.r.l.
Via Giovanni XXIII, 36
20090 Rodano (MI) ITALY
Tel. (02) 95.00171 (r.a.)
Fax (02) 95.320.921
internet: www.carver.it



AZIENDA CON SISTEMA DI
GESTIONE PER LA QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 9001:2000 =

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
AMBIENTALE CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 14001:2004 =

FICHA TÉCNICA

rev. 03 del 03/11/2009

POLICARVER/80	(acabado brillante)	cód. VE4050
POLICARVER/50	(acabado semibrillante)	cód. VE4075
POLICARVER/35	(acabado satinado)	cód. VE4055
POLICARVER/20	(acabado mate)	cód. VE4060
POLICARVER/10	(acabado supermate)	cód. VE4090

DATOS TÉCNICOS

(referidos a temperatura ambiente de +23°C y humedad relativa del 65%)

Viscosidad	23" F4 ± 5" F4
Peso específico	0.88 ± 0.02
Secado fuera polvo	45 min. ± 15 min.
Sobreplicación (sin lijado) después de / dentro de	6 / 12 horas
Lijado después de	6 - 8 horas
Se puede pisar con cuidado después de	24 horas
Secado completo	10 - 12 días
Dureza König	82 ± 15
Dureza Buchholz	102 ± 10
Resistencia a la abrasión (Taber abraser, muela CS10, peso 1000 g, 1000 vueltas)	40 mg ± 10 mg
Grado de brillo	
POLICARVER/80	80 gloss
POLICARVER/50	50 gloss
POLICARVER/35	35 gloss
POLICARVER/20	20 gloss
POLICARVER/10	10 gloss
Rendimiento medio por mano	12 - 14 m ² /litro
Disolución y limpieza utensilios	DILUENTE LINOLUX
Disolución máxima admitida (Dir. 2004/42/CE)	10 %
Contenido máx. de VOC en %	55 %
Contenido máx. de VOC en g/l	485 g/l
Contenido máx. admitido de VOC (Subcat. i BD Recubrimientos de altas prestaciones de un componente)	500 g/l

DESCRIPCIÓN

Acabado monocomponente a base de aceite uretanizado para parquet. Su sencillez de empleo lo hace particularmente idóneo para el barnizado "do-it-yourself".

Confección estándar: lata de 2.5 litros. El producto está listo para su empleo.

APLICACIÓN

Efectuar el pulido del parquet y enmasillar, si fuera necesario. Después de pasar el abrasivo de grano fino limpiar muy bien el suelo del polvo con aspirador y gamuza antiestática. Antes del uso agitar el contenedor para disolver el poso eventual que se haya formado en el fondo, esperar 5 - 10 min., y luego aplicar 2 o 3 manos de POLICARVER con rodillo o brocha, lijando suavemente entre una y otra mano. En el caso de maderas compactas disolver la primera mano con el 10% de DILUENTE LINOLUX.

MANUTENCIÓN

Se aconseja limpiar periódicamente el pavimento así tratado con nuestro producto POLISH PARQUET o RAVVIVANTE.

ADVERTENCIAS

- Se recomienda aclimatar y aplicar el producto a una temperatura comprendida entre +15°C y +35°C.
- A efectos de evitar problemas de secado, aplicar el producto en una capa sutil.
- El **único** fondo compatible con POLICARVER es CARVEX, impregnante sintético protector, transparente incoloro o con color (ver la ficha técnica de este producto).
- **Después del uso, los trapos y eventualmente el papel impregnados de producto deben ser sumergidos en agua antes de ser tirados, para evitar fenómenos de autocombustión.**
- La superficie tratada se puede pisar con cuidado después de 24 horas y adquiere su máxima resistencia física después de 10 - 12 días.

No tirar eventuales residuos en el terreno o en los desagües !

El producto se conserva por lo menos 6 meses, si está almacenado en un lugar fresco y seco, en su envase original no abierto.

Las informaciones contenidas en la presente ficha técnica han sido elaboradas sobre la base de nuestros conocimientos y mejores experiencias, y se consideran suministradas sin garantía alguna, ya que tanto las condiciones como las modalidades de empleo del producto están fuera de nuestro control.