



**FICHE TECHNIQUE**

rev. 03 du 03/11/2009

<b>POLICARVER/80</b>	(finition brillante)	code VE4050
<b>POLICARVER/50</b>	(finition semibrillante)	code VE4075
<b>POLICARVER/35</b>	(finition satinée)	code VE4055
<b>POLICARVER/20</b>	(finition mate)	code VE4060
<b>POLICARVER/10</b>	(finition supermate)	code VE4090

**DONNÉES TECHNIQUES**

(avec température ambiante de +23°C et humidité relative de 65%)

Viscosité	23" F4 ± 5" F4
Poids spécifique	0.88 ± 0.02
Séchage hors poussière	45 min. ± 15 min.
Recouvrable (sans ponçage) après / avant	6 / 12 Heures
Ponçage après	6 - 8 heures
Circulation prudente sur la surface traitée après	24 heures
Séchage complet	10 - 12 jours
Dureté König	82 ± 15
Dureté Buchholz	102 ± 10
Résistance à l'abrasion (Taber abraser, meule CS10, poids 1000 g, tours 1000)	40 ± 10 mg
Degré de brillant	80 gloss
POLICARVER/80	50 gloss
POLICARVER/50	35 gloss
POLICARVER/35	20 gloss
POLICARVER/20	10 gloss
POLICARVER/10	12 - 14 m <sup>2</sup> /litre
Rendement moyen par couche	DILUENTE LINOLUX
Dilution et nettoyage des outils	10 %
Taux de dilution maximum admis (Dir. 2004/42/CE)	55 %
Contenu max. VOC %	485 g/lt
Contenu max. VOC g/lt	500 g/lt
Contenu VOC max. admis (Subcat. i PS Revêtements monocom. à fonction spéciale)	

**DESCRIPTION**

Finition monocomposante à base d'huile uréthanisée pour le traitement du parquet. D'un emploi très facile, elle est particulièrement adaptée pour des applications « do-it-yourself ».

**Conditionnement standard:** bidon de 2.5 litres. Le produit est prêt à l'usage.

**APPLICATION**

Poncer le sol et, si nécessaire, le ratisser au mastic. Après le dernier ponçage avec l'abrasif de grain fin, nettoyer soigneusement de la poussière avec l'aspirateur et un chiffon antistatique. Avant l'usage, bien agiter le bidon pour dissoudre tout éventuel dépôt qui se soit formé au fond, attendre 5 - 10 min. puis appliquer 2 à 3 couches de POLICARVER au rouleau ou au pinceau, en ponçant légèrement entre l'une et l'autre. Sur un bois compact, diluer la première couche avec 10% de DILUENTE LINOLUX.

**ENTRETIEN**

Pour l'entretien régulier d'un sol en bois ainsi traité, nous recommandons notre produit POLISH PARQUET ou RAVVIVANTE.

**AVERTISSEMENTS**

- Il est conseillé d'acclimater et d'appliquer le produit à une température comprise entre +15 °C et +35°C.
- Afin de ne pas rencontrer de problèmes de séchage, il faut toujours étendre la finition en couche mince.
- Le **seul** fond compatible avec POLICARVER est notre imprégnant synthétique CARVEX, protecteur transparent incolore ou coloré (voir la fiche technique de ce produit).
- **Après emploi, les chiffons et les éventuels papiers imprégnés de produit doivent être immergés dans l'eau avant d'être jetés, afin d'éviter des phénomènes d'autocombustion.**
- On peut marcher sur la surface traitée après 24 heures avec précaution. Elle acquiert sa résistance physique optimale après 10 à 12 jours.

**Ne pas jeter d'éventuels résidus dans la nature ou les égouts !**

**Le produit se conserve pendant au moins 6 mois dans un endroit sec et frais et dans sa confection originale non ouverte.**

**N.B.** Les informations contenues dans cette fiche technique sont élaborées sur la base de notre meilleure expérience et de nos connaissances les plus récentes, mais elles sont données sans aucune garantie, puisque les conditions et modalités d'usage du produit nous sont inconnues.