



BOLLETTINO TECNICO

rev. 07 del 25/02/2005

DELTA/SL (finitura semilucida)

cod. VE5055

DELTA/S (finitura satinata)

cod. VE5060

DELTA/O (finitura opaca)

cod. VE5070

DATI TECNICI *(riferiti a temperatura ambiente di +23°C e umidità relativa del 65%)*

Viscosità	30"	coppa Ford 4
Peso specifico	1.03±0.01	
pH	7.5±0.5	
Essiccazione fuori polvere	20	minuti
Sovraverniciatura dopo / entro	3 / 24	ore
Carteggiatura dopo	4 - 6	ore
Cauta calpestabilità dopo	24	ore
Essiccazione completa	10 - 12	giorni
Durezza König	67	
Durezza Buchholz	95	
Resistenza all'abrasione <i>(Taber abraser, mola CS10 , peso 1000 g , giri 1000)</i>	10	mg
Grado di brillantezza	DELTA/SL	60 gloss
	DELTA/S	30 gloss
	DELTA/O	15 gloss
Resa media per mano	10 - 12	m ² /litro
VOC	10%±1%	

DESCRIZIONE

Vernice monocomponente poliuretanicale alifatica per parquet e altre superfici in legno. Pur essendo una vernice all'acqua, intensifica il colore del legno, con un effetto simile a quello di una vernice a solvente. DELTA possiede elevata resistenza all'abrasione, ottime caratteristiche di distensione ed una rapida carteggiabilità. Ha inoltre la particolarità di rendere poco visibile la eventuale presenza di silicio nel Doussié.

Per incrementare ulteriormente la già buona resistenza chimico-fisica della superficie verniciata, è possibile aggiungere in ultima mano il 2-4% di additivo reticolante SUPER PLUS.

APPLICAZIONE

Levigare e, se necessario, stuccare e rasare il parquet. Dopo aver passato l'ultima carta ed eliminato accuratamente la polvere, applicare 2-3 mani di DELTA a rullo o a pennello, carteggiando uniformemente fra una mano e l'altra (utilizzare abrasivi grana 150; con la macchina TRIO usare reti grana 80÷100).

DELTA può essere applicata anche in combinazione con i nostri fondi all'acqua, seguendo le istruzioni specifiche.

AVVERTENZE

- Poiché il prodotto ravviva fortemente il colore del legno, onde evitare una tonalizzazione a zone, è necessario prestare molta attenzione alla levigatura e all'applicazione della prima mano. La levigatura deve essere eseguita il più uniformemente possibile, con particolare attenzione ai bordi. La prima mano deve essere abbondante e uniforme su tutta la superficie (consigliato rullo con pelo da 4-5 mm).
- Si raccomanda di acclimatare e applicare il prodotto ad una temperatura compresa tra +15°C e 35°C, con umidità relativa tra 35% e 80%.
- Prima dell'uso agitare energicamente la tanica e attendere per 20 minuti.
- Durante i mesi caldi, per migliorare la distensione della vernice, è opportuno aggiungere circa il 3-5% di diluente ACQUA BLU o di acqua demineralizzata. Si consiglia comunque di non applicare il prodotto nelle ore più calde del giorno e di evitare assolutamente il sole battente sulla superficie appena verniciata.
- Rispettare sempre i tempi di carteggiabilità e di sovrapplicabilità prescritti. Dopo ogni carteggiatura eliminare accuratamente la polvere.
- L'additivo SUPER PLUS miscelato alla vernice conserva la sua efficacia per 24 ore. Trascorso questo lasso di tempo, è opportuno utilizzare la vernice additivata solo per le prime mani.
- Per la pulizia degli attrezzi utilizzare IDROCLEANER o, in mancanza di questo, acqua, meglio se tiepida.
- **La superficie trattata è pedonabile con cautela dopo 24 ore e raggiunge le ottimali resistenze meccaniche dopo 10 - 12 giorni.**

Teme il gelo!

Non gettare eventuali residui nel terreno o nelle fognature !

Il prodotto si conserva per 12 mesi, se immagazzinato in luogo fresco e asciutto, nel contenitore originale non aperto.

N.B. Le informazioni contenute nel presente bollettino tecnico sono elaborate sulla base delle nostre migliori esperienze e conoscenze, e si intendono fornite senza alcuna garanzia, poiché le modalità e condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo.