



- ◆ **Per ottenere un viraggio del colore del legno simile a quello di un ciclo di verniciatura a solvente:** applicare OMEGA in combinazione con uno dei nostri fondi all'acqua GIOTTO o RAFFAELLO (vedi bollettini tecnici di questi due prodotti).
- ◆ **Per ottenere il viraggio di colore del legno tipico di un ciclo di verniciatura a solvente:** applicare a rullo o a pennello 1 mano del nostro fondo a solvente FONDO K2 (vedi bollettino tecnico di questo prodotto); dopo 3 ed entro 24 ore, carteggiare con abrasivi grana 150÷180, **facendo bene attenzione a non scoprire il legno**, quindi applicare a rullo o a pennello 1 mano a finire di OMEGA.
- ◆ **Per eseguire un ciclo rapido all'acqua:** applicare OMEGA in combinazione con il nostro fondo FAST 2004 (vedi bollettino tecnico di questo prodotto).
- ◆ **Su legni esotici e poco assorbenti**, come wengé, ipé lapacho, ulivo, ecc., si consiglia di utilizzare nella prima mano il **FONDO 300**, per migliorare l'aggrappaggio ed evitare viraggi indesiderati.

Cicli e metodi di applicazione diversi da quelli sopra descritti devono essere preventivamente verificati.

Gli abrasivi consigliati si riferiscono all'utilizzo di una monospazzola. Nel caso di una Trio usare abrasivi grana 80÷100.

AVVERTENZE

- Si raccomanda di acclimatare e di applicare il prodotto a una temperatura ambiente compresa fra +15° e 35°C, con umidità relativa fra 35% e 80%.
- **Prima di applicare, accertarsi dell'avvenuta dissoluzione dell'induritore nella vernice** (si verifica sempre un lieve aumento della viscosità della miscela).
- **Attenersi scrupolosamente alla resa consigliata.**
- Rispettare i tempi di carteggiatura e sovraverniciatura prescritti. Se si esegue una sovrapplicazione senza carteggiare, non superare mai le 6 ore dall'applicazione della mano precedente. Se si fa la carteggiatura con susseguente applicazione, non superare mai le 30 ore. **Dopo ogni carteggiatura eliminare accuratamente la polvere prodotta.**
- Per migliorare la distensione o per ritardare l'essiccazione, in particolare durante i mesi caldi, aggiungere alla vernice catalizzata il nostro DILUENTE A-60 in misura del 2%, oppure il diluente ACQUA BLU in misura non superiore al 5%.
- Per la pulizia degli attrezzi utilizzare IDROCLEANER o, in mancanza di questo, acqua, meglio se tiepida.
- **La superficie trattata è pedonabile con cautela dopo 24 ore e raggiunge le ottimali resistenze meccaniche dopo 6 - 8 giorni.**

Teme il gelo!

Non gettare eventuali residui nel terreno o nelle fognature !

Il prodotto si conserva per 12 mesi, se immagazzinato in luogo fresco e asciutto, nei contenitori originali non aperti.