



**BOLLETTINO TECNICO**

rev. 02 del 18/04/05

**STUCCO RS PLUS**

cod. FO2090

**DATI TECNICI** (riferiti a temperatura ambiente di +23°C e umidità relativa dell'aria del 65%)

Viscosità	30" F8 ± 5" F8
Peso specifico	0,92 ± 0,01
Essiccazione fuori polvere	30 minuti
Sovraverniciatura dopo	1 ora
Carteggiatura dopo	1 ora
Resa media per mano	8-12 m <sup>2</sup> /litro
VOC	92,0% ± 1,0%

**DESCRIZIONE**

Legante monocomponente trasparente a base di solvente, per la preparazione di uno stucco a rapida carteggiabilità per la stuccatura e la rasatura del parquet. Rispetto allo STUCCO RS ha un maggiore potere legante e un migliore potere riempitivo.

**APPLICAZIONE**

Levigare il pavimento con la carta abrasiva grossa e media.

Con STUCCO RS PLUS e la necessaria quantità di polvere di legno, ottenuta dalla levigatura, preparare un impasto omogeneo. Stenderlo velocemente con una spatola metallica larga (americana) inossidabile, facendone penetrare nelle fessure la maggiore quantità possibile.

Dopo l'essiccazione, che avviene di norma entro 1 ora, carteggiare con carta abrasiva fine e ripulire accuratamente dalla polvere.

Procedere quindi alla verniciatura con uno dei nostri cicli a solvente.

**AVVERTENZE**

Si consiglia di acclimatare e applicare il prodotto a una temperatura ambiente non inferiore a + 15 °C.

Il prodotto è facilmente infiammabile. Aerare i locali prima di eseguire la carteggiatura.

Per eventuali diluizioni usare il nostro DILUENTE V3a,  
per la pulizia degli attrezzi il nostro DILUENTE LAVAGGIO.

**Non gettare eventuali residui nel terreno o nelle fognature !**

**Il prodotto si conserva per almeno 12 mesi se immagazzinato in luogo fresco e asciutto, nel suo contenitore originale non aperto.**

**N.B.** Le informazioni contenute nel presente bollettino tecnico sono elaborate sulla base delle nostre migliori esperienze e conoscenze, e si intendono fornite senza alcuna garanzia, poiché le modalità e condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo.