

**CARVER** S.r.l.  
Via Giovanni XXIII, 36  
20090 Rodano (MI) ITALY  
Tel. (02) 95.00171 (r.a.)  
Fax (02) 95.320.921  
internet: [www.carver.it](http://www.carver.it)



AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
AMBIENTALE CERTIFICATO DA DNV  
= UNI EN ISO 14001:2004 =

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV  
= UNI EN ISO 9001:2008 =

## BOLLETTINO TECNICO

rev. 00 del 27/01/11

# CARDECK (impregnante colorato per legno)

cod. IA1100XX

### DATI TECNICI

(riferiti a temperatura ambiente di +23°C e umidità relativa del 65%)

Viscosità	14" F4 ± 4" F4
Peso specifico	1.02 ± 0.05
pH	8.0 ± 1.0
Essiccazione fuori polvere	20 min.
Sovrapplicabilità dopo / entro	2 / 24 ore
Essiccazione completa	4 – 8 giorni
Resa media per mano	15 – 20 m <sup>2</sup> /l
Pulizia attrezzi	IDROCLEANER
Diluizione	ACQUABLU
Massima diluizione consentita	100 %
VOC %	5% ± 1%
Massimo contenuto VOC g/l	60 g/l
Massimo VOC consentito (cat. f BA Impregnante a basso spessore per legno)	130 g/l

### DESCRIZIONE

Impregnante acrilico all'acqua per la mordenzatura e la protezione del legno in ambienti esterni ed interni. Protegge il manufatto trattato dall'acqua e dalla radiazione UV ed è sovraverniciabile con tutti i nostri prodotti all'acqua per interni ed esterni.

CARDECK è disponibile in 16 varianti colorate. Tutte le varianti sono miscibili fra loro.

**Confezione standard:** tanica da 1 US Gal. (3.785 litri)

### APPLICAZIONE

Levigare il supporto con grana 100÷120, eliminando ogni eventuale traccia di olio, cera o vernice preesistente, quindi pulire perfettamente dalla polvere. Applicare una mano di CARDECK a pennello, a tampone o a spruzzo. Se si alza molto il pelo del legno, carteggiare con carta abrasiva o Scotch brite, e applicare una seconda mano di CARDECK.

### TRATTAMENTO DEL DECKING

Applicare due mani di CARDECK come descritto sopra.

### MORDENZATURA E VERNICIATURA DEL SERRAMENTO

Applicare due mani di CARDECK come descritto sopra. Senza carteggiare, ma rispettando i tempi riportati in tabella, applicare una o due mani di AQUANATUR additivato con il 20% di CARDECK.

### MORDENZATURA E VERNICIATURA DI UNA PAVIMENTAZIONE IN PARQUET (INTERNO)

Applicare due mani di CARDECK come descritto sopra. Senza carteggiare, ma rispettando i tempi riportati in tabella, applicare una o due mani di una delle nostre vernici all'acqua.

### AVVERTENZE

- Nel caso di impiego in cantieri all'aperto si raccomanda di non applicare in condizioni di esposizione diretta al sole e, in ogni caso, in condizioni climatiche avverse quali pioggia, neve, gelo.
- In ogni caso si raccomanda di acclimatare e di applicare il prodotto ad una temperatura compresa tra +15°C e +35°C, con umidità relativa fra il 35% e l'80%.
- Il tono delle tinte può variare notevolmente a seconda del tipo di legno, della sua preparazione, delle modalità di applicazione e delle quantità di prodotto applicato. Si consiglia quindi di effettuare delle prove preliminari prima di procedere all'esecuzione del lavoro.

**Teme il gelo!**

**Smaltire eventuali residui nelle discariche autorizzate.**

**Il prodotto si conserva per almeno 12 mesi, se immagazzinato in luogo fresco e asciutto, nel contenitore originale non aperto.**

**N.B. Le informazioni contenute nel presente bollettino tecnico sono elaborate sulla base delle nostre migliori esperienze e conoscenze, ma si intendono fornite senza alcuna garanzia, poiché le modalità e condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo.**