



BOLLETTINO TECNICO

rev. 00 del 23/09/11

V3a PAST (paste colorate)

cod. MO6950

DATI TECNICI *(riferiti a temperatura ambiente di +23° C e umidità relativa dell'aria del 65%)*

Aspetto	pasta tissotropica colorata
Peso specifico	1.5 ± 0.5
Aggiunta percentuale consigliata	30 %
Diluizione	DILUENTE V3a
Pulizia degli attrezzi	DILUENTE LAVAGGIO
Residuo solido	50 ± 10 %
Contenuto VOC % max.	60 %
Contenuto VOC g/lt max.	900 g/lt

DESCRIZIONE

Pasta colorata concentrata miscibile con tutti i nostri fondi e le nostre finiture poliuretatiche bicomponenti della serie V3a. V3a PAST è disponibile in tutti i colori della cartella RAL e consente di ottenere una colorazione ad effetto coprente.

CONFEZIONI

0.5 Kg, 1.0 Kg, 5,0 Kg

APPLICAZIONE

Catalizzare il prodotto da colorare e aggiungere il 30% di V3a PAST. Mescolare accuratamente fino ad ottenere una soluzione omogenea esente da corpo di fondo (su V3a NO FIRE A è consigliabile aggiungere un ulteriore 10% di Diluente V3a). Applicare il prodotto a pennello in spessore di almeno 100µm.

Tracciatura di parquet di palestre: deve essere effettuata fra le ultime due mani di vernice seguendo le seguenti istruzioni:

- Carteggiare la superficie interessata, posare il nastro nelle zone da marcare e pressarlo molto bene per evitare sbordature.
- Eseguire il trattamento con la vernice additivata con V3a PAST e rimuovere il nastro quando il prodotto è ancora fresco.
- Eseguire un'accurata carteggiatura delle tracciature prima di applicare la mano trasparente finale.

AVVERTENZE

- Il prodotto utilizzato da solo non asciuga.
- Un incremento del dosaggio di V3a PAST migliora la copertura, riduce il pot life e abbassa le caratteristiche tecnologiche del prodotto.
- Un abbassamento del dosaggio di V3a PAST non garantisce una copertura soddisfacente.
- La copertura del prodotto additivato è influenzata dalla concentrazione della pasta, dallo spessore applicato e dalla tinta. Le tinte scure sono generalmente più coprenti di quelle chiare.
- Prima di applicare i prodotti modificati con V3a PAST, si consiglia di effettuare delle prove preliminari per verificare che l'effetto cromatico ottenuto sia quello desiderato.
- È indispensabile acclimatare e applicare il prodotto a temperature non inferiori a +15° C con umidità relativa dell'aria non superiore al 70%.

Non gettare eventuali residui nel terreno o nelle fognature!

Il prodotto si conserva per almeno 12 mesi, se immagazzinato in luogo fresco e asciutto, nel contenitore originale non aperto.

N.B. Le informazioni contenute nel presente bollettino tecnico sono elaborate sulla base delle nostre migliori esperienze e conoscenze, ma si intendono fornite senza alcuna garanzia, poiché le modalità e condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo.