



BOLLETTINO TECNICO

rev. 01 del 09/02/11

ALPHACOL A ALPHACOL B

cod. SO3050

cod. SO3051

DATI TECNICI

(riferiti a temperatura ambiente di +23°C e umidità relativa dell'aria del 65%)

Colore	Beige
Rapporto miscela in peso	9 : 1
Viscosità della miscela catalizzata	900 ±200 Poise
Peso specifico	1.65 kg/l
Durata utile della miscela	80 min.
Pedonabilità pavimento incollato dopo	24-48 ore
Carico di rottura	3.5 ± 0.5 N/mm ²
Resa media con spatola di tipo E	0,9 – 1,3 m ² /kg
Resa media con spatola di tipo GL	1,1 – 1,6 m ² /kg
Pulizia degli attrezzi	DILUENTE LAVAGGIO

DESCRIZIONE

Colla epossipoliuretana a due componenti, esente da solventi e non infiammabile. Indicata per l'incollaggio di pavimenti in gomma e linoleum su massetti cementizi, massetti radianti, supporti in legno e truciolare, pavimentazioni in marmo e ceramica opportunamente trattati.

Confezioni: Secchiello in plastica del componente A da 9 kg ; barattolo in plastica del componente B da 1 kg

PREPARAZIONE DEI SOTTOFONDI

Fondi costituiti da vecchie pavimentazioni di piastrelle o marmo

Lavare e sgrassare bene. A migliore garanzia, si consiglia di abraderne la superficie e di eliminare accuratamente la polvere prodotta (utilizzare uno dei seguenti utensili: disco grana 16 in carburo di silicio, disco carborundum o utensile diamantato). Prima di procedere all'incollaggio, applicare il promotore di adesione HW 90.

Fondi a caldana porosa

Prima di applicare la colla, si consiglia di consolidare il sottofondo, applicando una mano di primer V3a BZA ,IP48 ,IP100, NEUTRAL 08, EPOPRIMER, UNIVERSAL (vedere i relativi bollettini tecnici).

Massetti radianti

Devono essere gettati a regola d'arte, ed essere compatti. Nel caso di sfarinamento superficiale, eseguire un trattamento antipolvere con una mano di EPOPRIMER diluita al 100% con DILUENTE EPO (vedere relativo bollettino tecnico). In ogni caso, l'umidità al momento del trattamento deve essere inferiore allo 0.5%.

APPLICAZIONE

Unire il componente B al componente A e mescolare fino ad ottenere una miscela omogenea. Applicare la colla con spatola dentata sul sottofondo, di volta in volta su una porzione limitata della superficie, per poter eseguire la posa subito, o comunque entro 15 – 20 minuti. Non dimenticare di smuovere e battere gli elementi del parquet via via che vengono posati.

AVVERTENZE

- È buona regola acclimatare e applicare il prodotto e il legno ad una temperatura ambiente compresa tra +15 °C e +35°C. Verificare, inoltre, che l'umidità relativa dell'ambiente di posa sia inferiore al 70%.
- La durata della colla miscelata e il tempo di indurimento sono fortemente influenzati dalla temperatura.
- Non diluire il prodotto.
- La resa del prodotto dipende dal grado di assorbimento del sottofondo.
- Durante la lavorazione si raccomanda l'uso dei guanti di gomma.

Non gettare eventuali residui nel terreno o nelle fognature!

Il prodotto si conserva per almeno 12 mesi, se immagazzinato in luogo fresco e asciutto nei contenitori originali non aperti.

N.B. Le informazioni contenute nel presente bollettino tecnico sono elaborate sulla base delle nostre migliori esperienze e conoscenze, ma si intendono fornite senza alcuna garanzia, poiché le modalità e condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo.