



## BOLLETTINO TECNICO

rev. 00 del 27/04/05

# SUPERVINILCOL chiaro/scuro

cod. SO7530/SO7540

### DATI TECNICI

(riferiti a temperatura ambiente di +23°C e umidità relativa dell'aria del 65%)

Aspetto	pasta gialla / marrone
Viscosità	2.000 Poise
Temperatura minima di applicazione	15 °C
Tempo aperto	8-12 minuti
Tempo di presa	24-48 ore
Resistenza termica del prodotto posato	da -5°C a +70°C
Resa	1.0-1.4 m <sup>2</sup> /kg
VOC	2.5% ± 1.0%

### DESCRIZIONE

SUPERVINILCOL è una colla vinilica in dispersione acquosa a basso contenuto di umidità, per la posa di parquet su sottofondi cementizi assorbenti. Il prodotto è adatto alla posa di listoni, listoncini, mosaico, lamparquet e parquet prefinito di piccolo formato.

### CONFEZIONE

Secchio da 21 kg.

### QUALITÀ E PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO

Il sottofondo deve essere piano e asciutto (umidità max. consentita: 2% per massetti cementizi; 0,5% per massetti di anidrite) con una superficie rugosa, ma non soggetta a sfarinamento o sgretolamento. In caso contrario è necessario eseguire un trattamento consolidante con i nostri primers FAP o ECOFAP.

Sia che si applichi un primer, sia che si applichi una livellina, occorre attendere che questi siano perfettamente asciutti prima di procedere all'incollaggio.

### APPLICAZIONE

Stendere la colla di volta in volta su una parte di superficie che consenta la posa del parquet entro 10 minuti. Eseguire la posa dapprima mediante un leggero movimento di scorrimento, infine battendo sugli elementi del parquet per fissarli. È indispensabile che la superficie da incollare sia completamente toccata dal collante. Il pavimento può essere lamato soltanto dopo che il collante abbia fatto presa, il che è in relazione alle condizioni ambientali.

### AVVERTENZE

**Prima della posa si raccomanda di controllare non solo l'umidità del sottofondo, ma anche l'umidità del legno, che deve essere del 9% ± 2.**

È buona regola che il legno venga ambientato per almeno 24 ore nel locale in cui va eseguita la posa, e che il prodotto sia acclimatato alla temperatura dell'ambiente.

Si raccomanda, inoltre, di incollare a temperatura non inferiore a +15°C, e con un tasso di umidità ambientale compreso tra il 30% e il 70%.

La resa del prodotto dipende dal grado di assorbenza del sottofondo.

Per la pulizia degli attrezzi usare acqua, preferibilmente tiepida.

#### Teme il gelo

**Il prodotto si conserva per almeno 12 mesi se immagazzinato in luogo fresco e asciutto, nel suo contenitore originale non aperto.**

**N.B. Le informazioni contenute nel presente bollettino tecnico sono elaborate sulla base delle nostre migliori esperienze e conoscenze, e si intendono fornite senza alcuna garanzia, poiché le modalità e condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo.**