

BOLLETTINO TECNICO

rev. 2 31/5/99

**WOODCOL
WOODGRIP**

cod. SO7550

cod. SO7555

DATI TECNICI (riferiti a temperatura ambiente di +20°C e umidità relativa del 65%)

| | | |
|--|----------|---------------------|
| Viscosità | WOODCOL | 15000 mPas |
| | WOODGRIP | 3800 mPas |
| Peso specifico | WOODCOL | 1,09 |
| | WOODGRIP | 1,20 |
| Contenuto solido | WOODCOL | 50 % |
| pH | | 2,5 - 4 |
| Tempo aperto | | 8 - 10 min. |
| Temperatura minima di filmazione | | 4 °C |
| Temperatura di transizione vetrosa | | 25 °C |
| Tempo di indurimento | | 12 - 24 ore |
| Tempo di indurimento ad alta temperatura | | 2 - 10 min. |
| Comportamento su legno di faggio | | nessuna colorazione |

DESCRIZIONE

Colla vinilica a base acquosa adatta all'assemblaggio a freddo e a caldo di parquet, compreso il parquet prefinito e laminato, di mobili, serramenti ecc. Il prodotto è particolarmente indicato anche quando sia richiesta stabilità termica e resistenza all'acqua. L'incollaggio raggiunge la classe di resistenza D3, Norma DIN 68602, secondo esame tecnico svolto dall'Istituto Austriaco per la Ricerca sul Legno. WOODCOL non altera la colorazione naturale del legno.

APPLICAZIONE

Applicare il prodotto sul supporto da incollare ed esercitare pressione per il tempo indicato nella tabella che segue. A temperature elevate (comprese fra 50 e 100 °C) si verifica un incremento del potere adesivo.

| Tipo di incollaggio | Temperatura di pressaggio | Tempo di pressaggio |
|----------------------------------|---------------------------|---------------------|
| Inc. sulle fughe-legni morbidi | 20 °C | 20 min. |
| Inc. sulle fughe-legni morbidi | 60 °C | 6 min. |
| Incollaggio di HF | | > 30 sec. |
| Inc. sulla superficie (laminati) | 20 °C | 60 min. |
| Inc. sulla superficie (laminati) | 50 - 60 °C | 10 min. |
| Compensato | 60 °C | 7 min. |
| Falegnameria | 20 °C | > 15 min. |

Qualora si voglia ottenere un prodotto resistente all'acqua, aggiungere il 3 - 5% di WOODGRIP prima dell'applicazione. Per ottenere una buona miscelazione è necessario utilizzare un mescolatore meccanico.

AVVERTENZE

Il prodotto addizionato con l'additivo WOODGRIP è utilizzabile per ca. 6 ore.

L'applicazione deve essere fatta a temperatura ambiente non inferiore a +15 °C.

Residui di collante sugli attrezzi o sul pavimento possono essere asportati subito con acqua, meglio se calda.

Teme il gelo!

Non gettare eventuali residui nel terreno o nelle fognature!

Il prodotto si conserva per almeno 12 mesi, se immagazzinato tra i 5 e i 25°C, nel suo contenitore originale non aperto.

N.B. Le informazioni contenute nel presente bollettino tecnico sono elaborate sulla base delle nostre migliori esperienze e conoscenze, ma si intendono fornite senza alcuna garanzia, poiché le modalità e condizioni di impiego sono al di fuori del nostro controllo.