

CARVER S.r.l.
Via Giovanni XXIII, 36
20090 Rodano (MI) ITALY
Tel. (02) 95.00171 (r.a.)
Fax (02) 95.320.921
internet: www.carver.it



AZIENDA CON SISTEMA DI
GESTIONE PER LA QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 9001:2000 =

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
AMBIENTALE CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 14001:2004 =

BOLLETTINO TECNICO

rev. 01 del 18/06/2009

COLORHIT (impregnante colorato per legno)

cod. MO5100XX

DATI TECNICI	(riferiti a temperatura ambiente di +23°C e umidità relativa del 65%)	
Viscosità		20" F4 ± 4" F4
Peso specifico		1.0 ± 0.1
pH		8.0 ± 1.0
Essiccazione fuori polvere		20 min.
Sovrapplicabilità dopo / entro		3 / 24 ore
Essiccazione completa		5 - 10 giorni
Resa media per mano nel ciclo mordenzante (a spugna o tampone) ♦		15 - 20 m ² /l
Resa media per mano nel ciclo protettivo di profondità ♦		8 - 10 m ² /l
Pulizia attrezzi		IDROCLEANER
Diluizione		ACQUA BLU
Massima diluizione consentita		100 %
VOC %		6% ± 1%
Massimo contenuto VOC g/l		70 g/l
Massimo VOC consentito (cat. f BA Impregnante a basso spessore per legno)		130 g/l

♦ in relazione al tipo di legno, alla modalità di levigatura e alla quantità di prodotto assorbito

DESCRIZIONE

Impregnante acrilico all'acqua per la mordenzatura e la protezione totale del legno in ambienti interni ed esterni. Protegge il manufatto trattato dall'acqua e dalla radiazione UV ed è sovraverniciabile con tutti i nostri prodotti all'acqua per interni ed esterni.

COLORHIT è disponibile nella variante-base neutra (che può essere modificata mediante l'aggiunta delle nostre paste colorate concentrate AQUAPAST) e in 16 varianti colorate. Tutte le varianti sono miscibili fra loro.

Confezione standard: tanica da litri 10.

MORDENZATURA DEL LEGNO

Levigare il supporto con grana 100÷120, eliminando ogni eventuale traccia di olio, cera o vernice preesistente, quindi pulire perfettamente dalla polvere. Applicare una mano di COLORHIT a pennello, a tampone o a spruzzo. Senza carteggiare applicare una mano di fondo o di finitura, rispettando i tempi indicati in tabella. Quindi carteggiare, facendo attenzione a non sfondare il film, e applicare una seconda mano di finitura.

TRATTAMENTO PROTETTIVO DI PROFONDITÀ

Preparare il supporto come per la mordenzatura. Diluire il prodotto con ACQUA BLU ed applicare a pennello secondo le rese indicate. Senza carteggiare, applicare una mano di fondo o di finitura, rispettando i tempi indicati in tabella. Quindi carteggiare, facendo attenzione a non sfondare il film, e applicare una seconda mano di finitura.

AVVERTENZE

- Si raccomanda di acclimatare e di applicare il prodotto ad una temperatura compresa tra +15°C e +35°C, con umidità relativa fra il 35% e l'80%.
- Il tono delle tinte può variare notevolmente a seconda del tipo di legno, della sua preparazione, delle modalità di applicazione e delle quantità di prodotto applicato. Si consiglia quindi di effettuare delle prove preliminari prima di procedere all'esecuzione del lavoro.
- Per ottenere manufatti di colore bianco è consigliabile eseguire un trattamento preparatorio con 2 mani di IDROPROTECT o una di FONDO 300 (solo per interni), e mordenzare anche le mani di finitura (da scegliere tra i seguenti prodotti: AQUAHIT, OMEGA, EPSILON). Data la variabilità del legno, si consiglia comunque di eseguire delle prove preliminari prima dell'applicazione.

Teme il gelo!

Smaltire eventuali residui nelle discariche autorizzate.

Il prodotto si conserva per almeno 12 mesi, se immagazzinato in luogo fresco e asciutto, nel contenitore originale non aperto.

N.B. Le informazioni contenute nel presente bollettino tecnico sono elaborate sulla base delle nostre migliori esperienze e conoscenze, ma si intendono fornite senza alcuna garanzia, poiché le modalità e condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo.