



BOLLETTINO TECNICO

rev. 00 del 05/07/2006

CARVER SEAL (sigillante)

SO3090

DATI TECNICI *(riferiti a temperatura ambiente di +23° C e umidità relativa dell'aria del 65%)*

Aspetto	pasta colorata
Temperatura di applicazione	da 5°C a 45°C
Tempo aperto	30 minuti
Tempo di essiccazione (profondità 5 mm)	4 - 5 ore
Tempo di attesa per la sovraverniciatura	24 ore
Tempo di attesa per la carteggiatura	24 ore
Tempo di attesa per la calpestabilità	24 ore
Confezione	cartuccia da 300 cc

DESCRIZIONE

Sigillante acrilico, appositamente studiato per il riempimento delle fessure del parquet: piccole stuccature, fuga tra pavimento e zoccolino, vuoto antistante le soglie, ecc. .

Il prodotto è plastoelastico, carteggiabile , sovraverniciabile , esente da VOC e inodore.

Disponibile nei seguenti colori: rovere, doussiè, teak (idoneo anche per iroko chiaro e cabreuva) , ipè (idoneo anche per iroko scuro).

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Le superfici da trattare devono essere pulite ed asciutte.

APPLICAZIONE

Tagliare la punta del terminale filettato ed avvitare il beccuccio. Estrudere il prodotto tramite l'apposita pistola e lisciare la stuccatura con una spatola piatta. Per evitare di sporcare i bordi, si consiglia di proteggerli con del nastro adesivo da imbianchino, da rimuovere subito dopo l'applicazione.

AVVERTENZE

- Eventuali residui di sigillante fresco possono essere eliminati con NET PARQUET, mentre il prodotto indurito può essere rimosso solo meccanicamente.
- Durante la fase di essiccazione l'area di lavoro deve essere ventilata.
- Il prodotto fresco può causare irritazione alla pelle. In caso di contatto lavarsi con acqua e sapone.

Non gettare eventuali residui nel terreno o nelle fognature!

Il prodotto si conserva per almeno 24 mesi, se immagazzinato in luogo fresco e asciutto nella confezione originale non aperta.

N.B. Le informazioni contenute nel presente bollettino tecnico sono elaborate sulla base delle nostre migliori esperienze e conoscenze, e si intendono fornite senza alcuna garanzia, poiché le modalità e condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo.