



## BOLLETTINO TECNICO

rev. 01 del 11/01/2008

## SIGILBLACK (adesivo sigillante nero)

cod. SO4020

### DATI TECNICI

(riferiti a temperatura ambiente di +23° C e umidità relativa dell'aria del 65%)

Aspetto	pasta nera
Peso specifico	1.01 ± 0.02
Temperatura di applicazione	da 5°C a 35°C
Tempo aperto	15 minuti
Tempo di essiccazione (profondità 3 mm)	20 ore
Tempo di attesa per effetto ventosa	10 minuti
Tempo di attesa per la calpestabilità	24 ore
Tempo di attesa per la sovraverniciatura	24 ore
Durezza Shore A	25
Resistenza a trazione	1.5 N/mm <sup>2</sup>
Modulo elastico 100%	0.5 N/mm <sup>2</sup>
Allungamento a rottura	300 %
Allungamento massimo in esercizio	25 %
Resistenza alla temperatura	da -50°C a +100°C
Confezione	cartuccia da 290 cc

### DESCRIZIONE

Adesivo sigillante monocomponente igroindurente universale a base di resine silano-terminate. E' elastico, sovraverniciabile, impermeabile, resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici. Utilizzabile per assemblare e sigillare i seguenti materiali: legno, calcestruzzo, vetro, ceramica, pietra, pvc, metallo. Particolarmente indicato per il riempimento delle fughe del parquet posato a tolda di nave (sulle terrazze, nei bagni, sulle barche), o come chiodo chimico per l'installazione di battiscopa e partenze.

### PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Le superfici da trattare devono essere pulite ed asciutte.

### DETERMINAZIONE DELLA PROPORZIONE DEI GIUNTI

La larghezza del giunto deve essere almeno 5-6 volte maggiore del movimento ipotizzato.

### FORMULA PER LA DETERMINAZIONE DELLA RESADI UNA CARTUCCIA

Lunghezza (in m) = 290 : Larghezza del giunto (in mm) x Profondità del giunto (in mm)

### APPLICAZIONE

Tagliare la punta del terminale filettato in misura relativa alla larghezza del giunto ed avvitare il beccuccio. Estrudere il prodotto tramite l'apposita pistola e lisciare la stuccatura con una spatola piatta. Per evitare di sporcare i bordi, si consiglia di proteggerli con del nastro adesivo da imbianchino, da rimuovere subito dopo l'applicazione.

### AVVERTENZE

- Eventuali residui di sigillante fresco possono essere eliminati con NET PARQUET, mentre il prodotto indurito può essere rimosso solo meccanicamente.
- Durante la fase di essiccazione l'area di lavoro deve essere ventilata.
- Il prodotto fresco può causare irritazione alla pelle. In caso di contatto lavarsi con acqua e sapone.

**Non gettare eventuali residui nel terreno o nelle fognature!**

**Il prodotto si conserva per almeno 12 mesi, se immagazzinato in luogo fresco e asciutto nella confezione originale non aperta.**

**N.B. Le informazioni contenute nel presente bollettino tecnico sono elaborate sulla base delle nostre migliori esperienze e conoscenze, e si intendono fornite senza alcuna garanzia, poiché le modalità e condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo.**