



## BOLLETTINO TECNICO

rev. 01 del 06/05/2011

## VINACOL (colla vinilica)

SO7545

### DATI TECNICI

(riferiti a temperatura ambiente di +23° C e umidità relativa dell'aria del 65%)

Aspetto	Liquido viscoso bianco
Peso specifico	1,09 ± 0,03
Viscosità	160 ± 40 Poise
pH	3.0 ± 1.0
Reisduo solido	51% ± 1%
VOC	0%
Temperatura di applicazione	da 10°C a 35°C
Tempo aperto	8-10 minuti
Tempo di essiccazione	6-24 ore
Consumo lineare	15-20 g/m
Consumo su plance larghezza 12cm	167 g/m <sup>2</sup>
Consumo su plance larghezza 20cm	100 g/m <sup>2</sup>
Consumo su plance larghezza 27cm	74 g/m <sup>2</sup>

### DESCRIZIONE

Colla acetovinilica adatta all'incollaggio delle giunzioni dei parquet prefiniti in legno o laminato, e all'assemblaggio di mobili, rivestimenti e altri materiali in legno. Il prodotto è particolarmente indicato anche quando sia richiesta stabilità termica e resistenza all'acqua. L'incollaggio raggiunge la classe di resistenza D3 secondo la norma DIN EN 204. VINACOL non altera la colorazione naturale del legno. Il prodotto è inodore ed esente da VOC.

### CONFEZIONE

Flacone di plastica con beccuccio da 0,5 kg.

### PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Le superfici da trattare devono essere pulite ed asciutte.

### APPLICAZIONE

Stendere VINACOL sul supporto ed esercitare pressione per circa 20 minuti. La colla può essere applicata su una o su entrambe le facce da incollare.

### AVVERTENZE

- E' consigliabile ambientare VINACOL e gli oggetti da incollare nel luogo di posa per almeno 12 ore.
- Il tempo di indurimento del prodotto è fortemente influenzato dallo spessore applicato, dalla traspirabilità delle superfici trattate, dalla temperatura, dall'umidità ambientale e del legno.
- Eventuali residui di VINACOL fresco possono essere eliminati con acqua tiepida, mentre il prodotto indurito può essere rimosso solo meccanicamente.

#### Teme il gelo

Non gettare eventuali residui nel terreno o nelle fognature!

Il prodotto si conserva per almeno 12 mesi, se immagazzinato in luogo fresco e asciutto nella confezione originale non aperta.

**N.B. Le informazioni contenute nel presente bollettino tecnico sono elaborate sulla base delle nostre migliori esperienze e conoscenze, e si intendono fornite senza alcuna garanzia, poiché le modalità e condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo.**