



BOLLETTINO TECNICO

rev. 03 del 18/12/2009

V3a 1062/L (finitura lucida per parquet)

cod. VE3040/VE3041

DATI TECNICI *(riferiti a temperatura ambiente di +23°C e umidità relativa del 65%)*

Rapporto miscela in volume	1 : 1
Viscosità del componente 1	20" F4 ± 3" F4
Viscosità del componente 2	13" F4 ± 3" F4
Viscosità della vernice catalizzata	20" F4 ± 5" F4
Peso specifico del componente 1	1.02 ± 0.02
Peso specifico del componente 2	1.00 ± 0.01
Durata della miscela	3 ore
Essiccazione fuori polvere	100 minuti
Sovraverniciatura dopo / entro	16 / 24 ore
Carteggiatura dopo	24 ore
Cauta calpestatibilità dopo	24 ore
Essiccazione completa	10-12 giorni
Durezza König	98
Durezza Buchholz	95
Resistenza all'abrasione (Taber abraser , mola CS10 , peso 1000 g , giri 1000)	10 mg
Grado di brillantezza	95 gloss
Resa media per mano	10 - 12 m ² /l
Diluizione	DILUENTE V3a
Massima diluizione consentita (Dir. 2004/42/CE)	2 %
Pulizia degli attrezzi	DILUENTE LAVAGGIO
VOC %	47% ± 1%
Contenuto VOC	482 g/l
Massimo VOC consentito (cat. j BS finitura bicomponente per parquet)	500 g/l

DESCRIZIONE

Vernice poliuretana a due componenti, indicata per la verniciatura a effetto lucido dei pavimenti in legno soggetti a forte usura. Offre elevata copertura, buona resistenza all'abrasione e ottima resistenza agli agenti chimici di uso domestico.

APPLICAZIONE

Levigare il parquet, usando per l'eventuale stuccatura e rasatura uno dei nostri leganti per stucco. Dopo aver passato l'ultima carta (a grana fine), eliminare accuratamente la polvere con l'aspirapolvere e lo straccio antistatico.

Miscelare i due componenti e attendere 15 minuti prima dell'applicazione, per consentire la loro preazione. Quindi applicare a rullo o a pennello, rispettando i tempi prescritti. È consigliabile carteggiare fra una mano e l'altra, avendo sempre molta cura nell'asportare la polvere.

Seguire di preferenza uno dei seguenti cicli:

- 2 mani di vernice V3a 1062/L
- 1 mano di FONDO K2/07 e 1 mano di vernice V3a 1062/L
- 1 mano di ISOLANTE 65 e 2 mani di vernice V3a 1062/L

AVVERTENZE

- Si consiglia di acclimatare e applicare il prodotto a una temperatura ambiente compresa fra +15°C e +35°C, con umidità relativa dell'aria non superiore al 70%.
- La superficie trattata è pedonabile dopo 24 ore e raggiunge le ottimali resistenze meccaniche dopo 10 -12 giorni.

Non gettare eventuali residui nel terreno o nelle fognature!

Il prodotto si conserva per almeno 12 mesi, se immagazzinato in luogo fresco e asciutto nei contenitori originali non aperti.

N.B.. Le informazioni contenute nel presente bollettino tecnico sono elaborate sulla base delle ns. migliori esperienze e conoscenze, e si intendono fornite senza alcuna garanzia, data la molteplicità degli impieghi e degli usi.