



BOLLETTINO TECNICO

rev. 02 del 18/12/2009

V3a MATT/S (finitura satinata)

cod. VE3720/VE3721

V3a MATT/O (finitura opaca)

cod. VE3730/VE3731

DATI TECNICI (riferiti a temperatura ambiente di +23°C e umidità relativa del 65%)

Rapporto miscela in volume	1 : 1
Viscosità comp. 1	30" F4 ± 5" F4
Viscosità comp. 2	13" F4 ± 3" F4
Viscosità della vernice catalizzata	20" F4 ± 5" F4
Peso specifico comp. 1	1.02 ± 0.02
Peso specifico comp. 2	1.00 ± 0.01
Durata della miscela	2 ore
Essiccazione fuori polvere	100 minuti
Sovraverniciatura dopo / entro	4 / 12 ore
Carteggiatura dopo	5 - 8 ore
Cauta calpestabilità dopo	24 ore
Essiccazione completa	7 - 10 giorni
Durezza König	80
Durezza Buchholz	110
Resistenza all'abrasione (Taber abraser, mola CS10, peso 1000 g, giri 1000)	25 mg
Grado di opacità MATT/S	70 gloss
MATT/O	40 gloss
Resa media per mano	12 - 16 m ² /l
Diluizione	DILUENTE V3a
Massima diluizione consentita (Dir. 2004/42/CE)	2 %
Pulizia degli attrezzi	DILUENTE LAVAGGIO
VOC %	47% ± 1%
Massimo contenuto VOC g/l	485 g/l
Massimo VOC consentito (cat. j BS finitura bicomponente per parquet)	500 g/l

DESCRIZIONE

Vernice poliuretana a 2 componenti, indicata per la verniciatura a effetto satinato/opaco dei pavimenti in legno soggetti a forte usura. Offre una resa molto elevata, una buona resistenza all'abrasione ed agli agenti chimici di uso domestico.

APPLICAZIONE

Levigare il parquet, usando per l'eventuale stuccatura e rasatura uno dei nostri leganti per stucco. Dopo aver passato l'ultima carta (a grana fine), eliminare accuratamente la polvere prima con l'aspirapolvere e poi con il panno antistatico. Agitare molto bene il componente 1 (vernice) per avere un'ottimale distribuzione delle sostanze opacizzanti. Miscelare accuratamente i due componenti e attendere 15 minuti prima dell'applicazione, per consentire la loro prereazione. Applicare a rullo (con pelo da 4 mm), a pennello (in mano tirata) o a spruzzo (airless), rispettando i tempi prescritti. È consigliabile carteggiare fra una mano e l'altra, avendo sempre molta cura nell'asportare la polvere.

Seguire di preferenza uno dei seguenti cicli da noi consigliati:

- 2 o 3 mani di vernice V3a MATT
- 1 mano di FONDO K2/07 e 1 o 2 mani di vernice V3a MATT
- 1 mano di fondo ISOLANTE 65 e 2 mani di vernice V3a MATT

AVVERTENZE

- Si consiglia di acclimatare ed applicare il prodotto a una temperatura ambiente compresa fra +15°C e +35°C, con umidità relativa dell'aria non superiore al 70%.
- Attenersi alle rese consigliate e non lasciare accumuli di prodotto sulla superficie.
- Il prodotto raggiunge il suo grado di opacità definitivo in 3 - 4 giorni.
- La superficie trattata è pedonabile dopo 24 ore e raggiunge le ottimali resistenze meccaniche dopo 7 - 10 giorni.

Non gettare eventuali residui nel terreno o nelle fognature!

Il prodotto si conserva per almeno 12 mesi, se immagazzinato in luogo fresco e asciutto nei contenitori originali non aperti.

N.B. Le informazioni contenute nel presente bollettino tecnico sono elaborate sulla base delle nostre migliori esperienze e conoscenze, ma si intendono fornite senza alcuna garanzia, poiché le modalità e condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo.