



## BOLLETTINO TECNICO

rev. 01 del 26/04/2010

<b>HOUSE/SL</b> (finitura semilucida)	cod. VE3800
<b>HOUSE/S</b> (finitura satinata)	cod. VE3810
<b>HOUSE/O</b> (finitura opaca)	cod. VE3820

### DATI TECNICI (riferiti a temperatura ambiente di +23°C e umidità relativa del 65%)

Viscosità	30" F4 ± 5" F4
Peso specifico	1.03 ± 0.02
pH	8.0 ± 0.5
Essiccazione fuori polvere	25 minuti
Sovraverniciatura dopo / entro	3 / 48 ore
Carteggiatura dopo	6 - 8 ore
Cauta calpestabilità dopo	24 ore
Essiccazione completa	5 - 7 giorni
Durezza König	65
Durezza Buchholz	83
Resistenza all'abrasione (Test Taber Abraser, mola CS10, peso 1000 g, giri 1000)	50 mg
Grado di opacità HOUSE/SL	50 gloss
HOUSE/S	30 gloss
HOUSE/O	15 gloss
Resa media per mano	10 - 12 m <sup>2</sup> /litro
Diluizione	ACQUA BLU
Pulizia degli attrezzi	IDROCLEANER
Massimo contenuto VOC %	9.5 %
Massimo contenuto VOC g/l	100 g/l
Massimo VOC consentito (cat. i BA pitture monocomponenti ad alte prestazioni)	140 g/l

### DESCRIZIONE

Vernice monocomponente acrilico-poliuretano all'acqua, indicata per la verniciatura del parquet. Facile da applicare a rullo, pennello o spatola. Per incrementare la resistenza chimico-fisica del film, si può aggiungere in ultima mano il 4% di additivo reticolante SUPER PLUS.

### APPLICAZIONE

Levigare e, se necessario, stuccare e rasare il pavimento. Dopo aver passato l'abrasivo di grana fine, eliminare perfettamente la polvere e procedere alla verniciatura, applicando di preferenza uno dei seguenti cicli:

- 1 mano di HOUSE a rullo. Carteggiare, quindi applicare una seconda mano a spatola. *Senza carteggiare*, sovraverniciare con 1 mano di HOUSE a pennello o a rullo.
- 2 mani di HOUSE a spatola. *Senza carteggiare*, sovraverniciare con 2 mani a pennello o a rullo (è possibile carteggiare fra le due mani di finitura).
- 2 o 3 mani (a seconda dell'assorbimento del legno) di HOUSE a rullo o a pennello. Carteggiare leggermente fra una mano e l'altra.

HOUSE può essere applicata anche in combinazione con i nostri fondi all'acqua.

La carteggiatura deve essere eseguita con reti abrasive fini (180-220), a basso numero di giri e con passaggi veloci.

### MANUTENZIONE

Per la pulizia del parquet verniciato, per prima cosa rimuovere la polvere con PANNI ANTISTATICI. Eventualmente usare aspirapolvere con setole in fibra naturale non rotanti, idonee per parquet. Lavare con strofinaccio morbido, inumidito con una soluzione di DETER PARQUET. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro depliant LINEA PARQUET - MANUTENZIONE DEI PAVIMENTI IN LEGNO VERNICIATI.



#### AVVERTENZE

- **L'eventuale formazione di "pellicine" in corrispondenza del tappo non pregiudica la qualità del prodotto. Prima dell'applicazione, e dopo aver agitato la confezione, si consiglia una semplice filtrazione della vernice.**
- Si raccomanda di acclimatare ed applicare il prodotto ad una temperatura ambiente compresa tra +15°C. e +35°C. con umidità relativa fra il 35% e il 70%. Durante i mesi caldi, per migliorare la distensione della vernice, è consigliabile aggiungere circa il 5% di acqua demineralizzata.
- Rispettare i tempi di carteggiabilità e sovrapplicabilità prescritti. Dopo ogni carteggiatura eliminare accuratamente la polvere.
- La superficie trattata è pedonabile dopo 24 ore e raggiunge le ottimali resistenze meccaniche dopo 5 - 7 giorni.

**Teme il gelo!**  
**Non gettare eventuali residui nel terreno o nelle fognature!**  
**Il prodotto si conserva per 12 mesi, se immagazzinato in luogo fresco e asciutto, nel contenitore originale non aperto.**

*N.B. Le informazioni contenute nel presente bollettino tecnico sono elaborate sulla base delle nostre migliori esperienze e conoscenze, e si intendono fornite senza alcuna garanzia, poiché le modalità e condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo*