



BOLLETTINO TECNICO

rev. 05 del 06/04/11

POLICARVER/80 (finitura lucida)	cod. VE4050
POLICARVER/50 (finitura semilucida)	cod. VE4075
POLICARVER/35 (finitura satinata)	cod. VE4055
POLICARVER/20 (finitura opaca)	cod. VE4060
POLICARVER/10 (finitura superopaca)	cod. VE4090

DATI TECNICI *(riferiti a temperatura ambiente di +23°C e umidità relativa del 65%)*

Viscosità	23" F4 ± 5" F4
Peso specifico	0.88 ± 0.02
Essiccazione fuori polvere	45 min. ± 15 min.
Sovrapplicazione senza carteggiatura dopo / entro	18 / 36 ore
Carteggiatura dopo	24-36 ore (1° mano) 36-48 ore (2° mano)
Cauta calpestabilità dopo	24 ore
Essiccazione completa	10 - 12 giorni
Durezza König	82 ± 15
Durezza Buchholz	102 ± 10
Resistenza all'abrasione (Taber Abraser, mola CS10, peso 1000 g, giri 1000)	40 ± 10 mg
Grado di opacità	POLICARVER/80 80 gloss POLICARVER/50 50 gloss POLICARVER/35 35 gloss POLICARVER/20 20 gloss POLICARVER/10 10 gloss
Resa media per mano	12 - 14 m ² /litro
Diluizione e pulizia degli attrezzi	DILUENTE LINOLUX
Massima diluizione consentita per prima mano (Dir. 2004/42/CE)	5 %
Massimo contenuto VOC in %	55 %
Massimo contenuto VOC in g/l	485 g/l
Massimo VOC consentito (cat. i BS pitture monocomponenti ad alte prestazioni)	500 g/l

DESCRIZIONE

Finitura monocomponente ad alto solido a base di olio uretanizzato per il trattamento del parquet e di altre superfici in legno. La sua semplicità di impiego la rende particolarmente indicata per la verniciatura fai-da-te.

Le pavimentazioni trattate con POLICARVER sono antisdrucchiolevoli ai sensi del D.M. 14/06/1989 n°236 paragrafo 8.2.2., come da rapporto di prova n°263192 Istituto Giordano - metodo B.C.R.A. (apparato Tortus).

Il prodotto è esente da cobalto e butanossima.

Confezione standard: latta da litri 2,5. Il prodotto è pronto all'uso

APPLICAZIONE

Levigare e, se necessario, stuccare e rasare il pavimento. Dopo aver passato l'abrasivo di grana fine, eliminare perfettamente la polvere con aspirapolvere e panno antistatico (o straccio umido). Agitare il prodotto in latta per dissolvere ogni eventuale sedimento formatosi sul fondo e attendere 5-10 minuti prima di procedere all'applicazione. Stendere uniformemente il prodotto utilizzando un rullo o un pennello, incrociare le mani ed evitare di lasciare degli eccessi in superficie.

Cicli consigliati:

- Applicare la prima mano di Policarver, dopo 16 ed entro 36 ore, senza carteggiare, applicare la seconda mano. Se la seconda mano dovesse essere applicata dopo 36 ore ed entro le 48 ore è necessario carteggiare con rete grana 120 o a mano con carta grana 180-220. Per l'applicazione di una terza mano è indispensabile carteggiare a distanza di 36-48 ore.



- Per un ciclo rapido: applicare FONDO K207, dopo 6-12 ore carteggiare, e applicare una sola mano di POLICARVER a finire.
- Per un ciclo mordenzato: applicare CARVEX secondo le istruzioni riportate nel relativo bollettino tecnico. Dopo 16 ed entro 36 ore applicare POLICARVER senza carteggiare. A distanza di 36-48 ore carteggiare con carta o rete grana 180÷220 ed applicare una seconda mano di POLICARVER.
- Per un ciclo a sole due mani: applicare POLICARVER, dopo 24-36 ore carteggiare con carta o rete grana 180÷220 e applicare la seconda mano di POLICARVER.

MANUTENZIONE

Per la pulizia del parquet verniciato eliminare la polvere con PANNI ANTISTATICI. Eventualmente usare aspirapolvere con spazzole a setole in fibra naturale non rotanti, idonee per parquet. Si consiglia di pulire periodicamente il pavimento trattato con POLICARVER con DETEROL e DERGOS (vedi relativi bollettini tecnici).

AVVERTENZE

- Si raccomanda di acclimatare ed applicare il prodotto a temperature comprese tra +15°C e +30°C e di attenersi alle rese indicate.
- Nel caso di applicazione su legni molto duri e compatti diluire la prima mano con DILUENTE LINOLUX fino ad un massimo del 5% per migliorare l'adesione.
- Nel caso di applicazione a temperature molto elevate diluire il prodotto fino ad un massimo del 5%.
- In caso di basse temperature ambientali, potrebbe verificarsi un allungamento dei tempi di essiccazione.
- Il risultato estetico finale dell'applicazione può essere valutato non prima di due o tre giorni dal termine della stessa.
- **Dopo l'uso, gli stracci ed eventualmente la carta impregnati del prodotto devono essere immersi in acqua prima di essere gettati, per evitare fenomeni di autocombustione.**
- La superficie trattata è pedonabile dopo 24 ore e raggiunge le ottimali resistenze meccaniche dopo 10-12 giorni.

Non gettare eventuali residui nel terreno o nelle fognature !

Il prodotto si conserva per almeno 6 mesi, se immagazzinato in luogo fresco e asciutto, nel contenitore originale non aperto.

N.B. Le informazioni contenute nel presente bollettino tecnico sono elaborate sulla base delle nostre migliori esperienze e conoscenze, ma si intendono fornite senza alcuna garanzia, poiché le modalità e condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo.