



prodotto); dopo 3 ed entro 24 ore, carteggiare con abrasivi grana 150÷180, **facendo bene attenzione a non scoprire il legno**, quindi applicare a rullo o a pennello 1 mano a finire di OMEGA.

- ◆ **Per eseguire un ciclo rapido all'acqua:** applicare OMEGA in combinazione con il nostro fondo FAST 2004 (vedi bollettino tecnico di questo prodotto).
- ◆ **Su legni esotici e/o poco assorbenti**, come wengé, ipé lapacho, ulivo, ecc., si consiglia di utilizzare nella prima mano il nostro impregnante **ISOLANTE 65**, per migliorare l'aggrappaggio ed evitare viraggi indesiderati.

Cicli e metodi di applicazione diversi da quelli sopra descritti devono essere preventivamente verificati.

Gli abrasivi consigliati si riferiscono all'utilizzo di una monospazzola. Nel caso di una Trio usare abrasivi grana 80÷100.

MANUTENZIONE

Per la pulizia del parquet verniciato eliminare la polvere con PANNI ANTISTATICI. Eventualmente usare aspirapolvere con spazzole a setole in fibra naturale, non rotanti, idonee per parquet. Lavare con strofinaccio morbido, inumidito con una soluzione di DETER PARQUET. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro dépliant LINEA PARQUET – MANUTENZIONE DEI PAVIMENTI IN LEGNO VERNICIATI.

AVVERTENZE

- Si raccomanda di acclimatare e di applicare il prodotto a una temperatura ambiente compresa fra +15° e 35°C, con umidità relativa fra 35% e 80%.
- **Prima di applicare, accertarsi dell'avvenuta dissoluzione dell'induritore nella vernice** (si verifica sempre un lieve aumento della viscosità della miscela).
- **Attenersi scrupolosamente alla resa consigliata.**
- Rispettare i tempi di carteggiatura e sovraverniciatura prescritti. Se si esegue una sovrapplicazione senza carteggiare, non superare mai le 6 ore dall'applicazione della mano precedente. Se si fa la carteggiatura con susseguente applicazione, non superare mai le 30 ore. Nel caso si dovesse superare anche questo intervallo di tempo, oltre ad eseguire una buona carteggiatura, per garantire una buona adesione è necessario aggiungere il 5% di DILUENTE GRIP alla vernice catalizzata. **Dopo ogni carteggiatura eliminare accuratamente la polvere prodotta.**
- Per migliorare la distensione o per ritardare l'essiccazione, in particolare durante i mesi caldi, aggiungere alla vernice catalizzata il nostro DILUENTE A60 in misura del 2%, oppure il diluente ACQUA BLU in misura non superiore al 5%.
- Per la pulizia degli attrezzi utilizzare IDROCLEANER o, in mancanza di questo, acqua, meglio se tiepida.
- **La superficie trattata è pedonabile con cautela dopo 24 ore e raggiunge le ottimali resistenze meccaniche dopo 6 - 8 giorni.**

Teme il gelo!

Non gettare eventuali residui nel terreno o nelle fognature !

Il prodotto si conserva per 12 mesi, se immagazzinato in luogo fresco e asciutto, nei contenitori originali non aperti.

N.B. Le informazioni contenute nel presente bollettino tecnico sono elaborate sulla base delle nostre migliori esperienze e conoscenze, ma si intendono fornite senza alcuna garanzia, poiché le modalità e condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo.