

CARVER

by **Blanchon**
GROUP

FONDO 300 **NEW FORMULA**

Fondo monocomponente acrilico all'acqua

- ✓ Non necessità di carteggiatura
- ✓ Ideale per cicli a tre mani ad alta copertura
- ✓ Mantiene il colore originale del legno

Cod. FO4000

Fondo monocomponente acrilico all'acqua per parquet, manufatti e rivestimenti in legno. Molto facile da applicare è idoneo per tutte le specie legnose più usate (anche legni esotici) ed è particolarmente consigliato qualora si voglia mantenere inalterato il colore originale del legno. Può essere applicato a rullo, pennello e a spatola e può essere sovrapplicato con tutte le nostre finiture all'acqua sia mono che bicomponenti ad eccezione di Boreal.

FONDO 300 nuova formula è esente da N-metil pirrolidone, e N-etil pirrolidone.



APPLICAZIONE

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Levigare la superficie eliminando ogni eventuale traccia di olio, cera o vernice preesistente e usare per l'eventuale stuccatura e rasatura uno dei nostri leganti per stucco. Dopo aver passato l'ultimo abrasivo (si consiglia una rete grana #120) rimuovere la polvere prodotta con aspirapolvere e panno antistatico.

APPLICAZIONE

Agitare la tanica di FONDO 300 per dissolvere ogni eventuale sedimento formatosi sul fondo. Attendere 10-15 minuti prima dell'applicazione, per consentire lo scoppio dell'eventuale schiuma formatasi durante l'agitazione.

Applicare il prodotto in mano abbondante a rullo (si consiglia l'utilizzo di uno dei nostri rulli MONACO o POSEIDONE), a pennello o a spatola. Con FONDO 300 si consiglia di eseguire uno dei seguenti cicli:

- 1 mano a rullo di FONDO 300 e 2 mani di finitura all'acqua. Non carteggiare tra la mano di fondo e la prima delle 2 mani di vernice ma rispettando i tempi di sovrapplicazione e carteggiare solamente (rete grana #180-220) tra le 2 mani di finitura.
- 1 mano a rullo di FONDO 300 e 2 mani di finitura all'acqua. Carteggiando sempre dopo ogni mano (carteggiatura FONDO 300 da effettuare solo con SCOTCH BRITE AVF)
- 1 mano di FONDO 300, carteggiatura con SCOTCH BRITE AVF e 1 mano di finitura bicomponente all'acqua.

Cicli e metodi di applicazione diversi da quelli sopra descritti devono essere preventivamente verificati.

AVVERTENZE

Si raccomanda di acclimatare e di applicare il prodotto a una temperatura ambiente compresa fra +15°C e +35°C, con umidità relativa fra 35% e 75%. Attenersi scrupolosamente alla resa consigliata.

In caso di rilature di vecchi pavimenti, e in tutti i casi in cui il legno è molto secco, aggiungere fino a un massimo di 10% di acqua.

DATI TECNICI

(riferiti a temperatura ambiente di +23°C e umidità relativa dell'aria del 65%)

Aspetto	Liquido bianco
Viscosità	35°F4 ± 10°F4
pH	8.0 ± 0.5
Peso Specifico	1.04 ± 0.02
Essiccazione fuori polvere	20 minuti
Sovraverniciatura dopo/entro	2/24 ore
Carteggiatura dopo	4-6 ore
Essiccazione completa	5-7 gg
Resa media per mano	10-12 m ² /l
Diluente	Acqua
Massima Diluizione	10%
Pulizia degli attrezzi	IDROCLEANER

Teme il gelo!

Non gettare eventuali residui nel terreno o nelle fognature !

Il prodotto si conserva per 12 mesi, se immagazzinato in luogo fresco e asciutto, nei contenitori originali non aperti

N.B.: Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono elaborate sulla base delle nostre migliori esperienze e conoscenze, ma si intendono fornite senza alcuna garanzia, poiché le modalità e condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo.