

FAST

Fondo poliuretano

- ✓ Ideale per cicli rapidi
- ✓ Ottima carteggiabilità

Cod. FO4100

Fondo monocomponente poliuretano all'acqua per parquet, manufatti e rivestimenti in legno. E' molto veloce da carteggiare e tonalizza leggermente il legno. Può essere applicato a rullo, pennello e a spatola. E' idoneo alla sovrapposizione con tutte le nostre finiture all'acqua.

FAST è esente da N-metil pirrolidone, e N-etil pirrolidone.



APPLICAZIONE

Levigare e, se necessario, stuccare e rasare il pavimento. Dopo aver passato l'abrasivo di grana fine, eliminare accuratamente le polveri prodotte.

Cicli consigliati:

- 1 mano a rullo di FAST, carteggiatura, 2 mani di finitura all'acqua.
- 1 mano a rullo di FAST, carteggiatura, 2° mano a rullo di FAST, carteggiatura, 1 mano di finitura all'acqua.
- 2 mani a rullo di FAST, carteggiatura, 1 mano di finitura all'acqua (adatto per legni che non alzano il pelo).
- 2 mani a spatola e 1 mano a rullo di FAST, carteggiatura, 1 mano di finitura all'acqua.
- 1 mano a rullo di FAST, carteggiatura, 1 mano di FAST a spatola e 1 a rullo, carteggiatura, 1 mano di finitura all'acqua (adatto per legni che alzano molto il pelo).

Prima di applicare la finitura, si consiglia di eseguire sempre un'accurata carteggiatura del fondo con abrasivi grana 180÷220, e di eliminare perfettamente la polvere prodotta.

AVVERTENZE

- Si raccomanda di acclimatare e di applicare il prodotto a una temperatura ambiente compresa fra +15° e 35°C con umidità relativa fra il 35 e l' 80%.
- Su legni tropicali è opportuno eseguire una prova preliminare prima di procedere all'applicazione.
- Per migliorare la penetrazione su legni grassi o per ritardare l'essiccazione, in particolare durante i mesi caldi, aggiungere al fondo il nostro DILUENTE GRIP in misura non superiore al 5%.
- Per accelerare i tempi di carteggiabilità della prima mano e/o per ridurre la tonalizzazione del legno, è consigliabile diluire la prima mano con il 5% di ACQUA BLU.

DATI TECNICI

(riferiti a temperatura ambiente di +23°C e umidità relativa dell'aria del 65%)

Viscosità	37" ± 7" F4
Peso specifico	1.03 ± 0.01

pH	7.5 ± 0.5
Essiccazione fuori polvere	15 minuti
Sovraverniciatura dopo / entro	2 / 24 ore
Carteggiatura dopo	2-3 ore
Essiccazione completa	5-6 giorni
Resa media per man	10-12 m ² /litro
Diluizione	ACQUA BLU
Pulizia degli attrezzi	IDROCLEANER
VOC	7.6 %
Contenuto VOC g/litro	82 g/l
Massimo VOC consentito (cat. I BA pitture monocomponenti ad alte prestazioni)	140 g/l

Teme il gelo!

Non gettare eventuali residui nel terreno o nelle fognature !

Il prodotto si conserva per almeno 12 mesi se immagazzinato in luogo fresco e asciutto, nel suo contenitore originale non aperto.

N.B.: Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono elaborate sulla base delle nostre migliori esperienze e conoscenze, ma si intendono fornite senza alcuna garanzia, poiché le modalità e condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo.